

URSA PUREONE

Pure 32QP



Panel de lana mineral URSA PUREONE conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto con un papel kraft. Suministrada en rollo.

Aplicación recomendada

- Fachadas por el interior.
- Bajo cubierta.



DoP 33PU032KP16111

09/083/600

Características	Norma	Valor
Código designación		MW-EN13162-T3-WS-Z1
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,040 W/m-K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Tolerancia al espesor		T3
Transmisión del vapor de agua (μ)	EN 12806	Z1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica $\text{m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$	Ud /paquete	m^2 /paquete	paquete /palet	m^2 /palet
2139178	101	1,20	2,70	3,15	1	3,24	18	58,32
2132846	120	1,20	2,70	3,75	1	3,24	18	58,32
2139017	140	1,20	2,70	4,35	1	3,24	18	58,32
2139027	160	1,20	2,70	5,00	1	3,24	18	58,32

Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) en www.ursa.es/archivo/?type=dap



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Suave al tacto



Fácil instalación



Ahorro



Reciclable