


URSA PUREONE

Pure 35QP



URSa



DoP 33PU035NK16111

Panel de lana mineral URSA PUREONE conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto con un papel kraft. Suministrada en rollo.

Aplicación recomendada

- Cubierta inclinada.
- Fachadas por el interior



10/083/656

Características	Norma	Valor
Código designación		espesor de 120 a 200 mm MW-EN 13162-T2-WS-MU1 espesor de 220 a 240 mm MW-EN 13162-T2-MU1
Lambda (λ 90/90)	EN 12667 / EN 12939	0,035 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	F
Tolerancia en el espesor		T2
Transmisión del vapor de agua (μ)	EN 12806	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica $\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$	Ud /paquete	m^2 /paquete	paquete /palet	m^2 /palet
2133070	120	1,20	5,40	3,40	1	6,48	18	116,64
2139013	151	1,20	4,20	4,30	1	5,04	18	90,72
2139014	180	1,20	3,60	5,10	1	4,32	18	77,76
2133065	200	1,20	3,20	5,70	1	3,84	18	69,12
2133066	220	1,20	3,00	6,25	1	3,60	18	64,80
2139015	240	1,20	2,70	6,85	1	3,24	18	58,32

Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) en www.ursa.es/archivo/?type=dap



Excelente
aislamiento térmico



Excelente
aislamiento acústico



Suave
al tacto



Fácil
instalación



Ahorro



Reciclable