





Panel de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto con un papel kraft.

Aplicación recomendada

- Medianeras con trasdosado de placa de yeso laminado.
- Aislamiento intermedio en paredes de doble hoja de fábrica.
- Falsos techos de placa de yeso laminado.



DoP 34TER38KP17101



020/002817



DIT 380R/14



Características	Norma	Valor
Código designación		MW-EN 13162- T3-Z3-WS
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,037 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	F
Tolerancia en el espesor	EN 823	T3
Resistencia a la difusión del vapor (Z)	EN 12086	Z3
Absorción agua a corto plazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ Kg/m}^2$

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica $\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$	Ud /paquete	m^2 /paquete	paquete /palet	m^2 /palet
2137705	50	0,60	1,35	1,35	16	12,96	20	259,20
2075020	60	0,60	1,35	1,60	13	10,53	20	210,60
2141510	75	0,60	1,35	2,00	10	8,10	20	162,00
2138624	100	0,60	1,35	2,70	8	6,48	20	129,60
2138626	120	0,60	1,35	3,20	6	4,86	20	97,20
2141521	150	0,60	1,35	4,05	5	4,05	20	81,00

Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) en www.ursa.es/archivo/?type=dap



Excelente
aislamiento térmico



Excelente
aislamiento acústico



Fácil
instalación



Ahorro



Reciclable