

REVESTIDAN® PROTECT MAX

Cool Roofing

MEMBRANA LÍQUIDA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E REABILITAÇÃO DE COBERTURAS COM POLIURETANO HÍBRIDO. ULTRA-REFLETOR (106 SRI)

IMPERMEABILIZAÇÃO



5kg

20kg

FERRAMENTAS



COBERTURA TEÓRICA

Tinta de revestimento:

0.8-1.0 kg/m²

Membrana de impermeabilização:

2.0-2.8 kg/m²

TEMPO SECAGEM



Membrana líquida impermeabilizante, em dispersão aquosa, de tecnologia híbrida de poliuretano acrílico que, uma vez seca, forma uma película elástica, impermeável e resistente aos raios UV. Produto versátil, adequado para impermeabilização e revestimento protetor, ultra-refletor em branco para melhorar a capacidade de isolamento (SRI 106 sobre concreto e SRI 102 sobre membrana betuminosa).

VANTAGENS

- Proteção ultrarreflexiva na cor branca (SRI 106 sobre concreto e SRI 102 sobre membrana betuminosa, conforme ASTM E 1980).
- Elevada elasticidade.
- Colmatação de fissuras.
- Baixa absorção de água.
- Baixa aderência de sujeira.
- Compatível com placas de asfalto na reabilitação de coberturas.
- Excelente aderência. Fácil aplicação.
- Membrana impermeável contínua sem juntas.
- Resistente aos raios UV.
- Resistente ao tráfego ocasional. Visível.

APLICAÇÃO

- Impermeabilização de coberturas não transitáveis que podem ser visitadas ocasionalmente e para efeitos de manutenção.
- Re-impermeabilização de coberturas com placas asfálticas auto-protégidas (alumínio ou ardósia).
- Impermeabilização de suportes de betão, argamassa ou metal.
- Re-impermeabilização de coberturas metálicas.

SUPORTES

- Aço, alumínio, azulejos, espuma de poliuretano, fibrocimento, betão, argamassa, placas betuminosas, zinco.

MEMBRANA LÍQUIDA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E REABILITAÇÃO DE COBERTURAS COM POLIURETANO HÍBRIDO. ULTRA-REFLETOR (106 SRI)**MODO DE APLICAÇÃO**

- Antes de aplicar o produto no suporte, certificar-se de que este está seco e isento de restos sólidos e irregularidades.
- Mexer até ficar perfeitamente homogêneo.
- Aplicar uma demão de primário, com pincel ou rolo de lã, diluindo o REVESTIDAN® PROTECT MAX COOL ROOFING na proporção de 3 partes em volume do produto para 1 parte de água, certificando-se de que penetra bem em todas as fissuras ou gretas.
- Uma vez seco o primário, aplicar sucessivas demãos de REVESTIDAN® PROTECT MAX COOL ROOFING não diluído até conseguir uma cobertura de 2,0 kg/m² sem primário (mínimo 2 demãos sem primário).
- Não aplicar uma demão até que a anterior esteja completamente seca.
- Pode ser necessário reforçar os pontos singulares com um reforço de tecido sintético.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

- Mantenha o recipiente hermeticamente fechado e protegido de temperaturas extremas e da exposição solar.
- Conserve o produto entre 5°C e 30°C por um período máximo de 24 meses.

DADOS TÉCNICOS

Índice de Reflectância (ASTM E 1980)	SRI 106 sobre betão / SRI 102 sobre membrana betuminosa
Emissividade (ASTM C1371-15)	0,86±0,03
Resistência à tração (UNE EN 1542)	± 2,0 N/mm ²
Elongação (ISO 527-3)	>250 %
Aderência após compatibilidade térmica (EN 1542) EN 13687-1 e 2	2,9 N/mm ²
Resistência à fissuração a 0°C (EN 1062-7)	Classe A5
Resistência à temperatura com reforço	-10°C / 75°C
Resistência à temperatura sem reforço	-5°C / 75°C
Determinação da taxa de transmissão de vapor de água (permeabilidade) (ISO 7783)	Sd < 5 m
Impermeabilidade à água líquida e absorção capilar (UNE-EN 1062-3)	0,02 kg/m ² h ^{0,5}
Determinação da permeabilidade ao CO ₂ (UNE-EN 1062-6)	Sd > 50 m
Tempos de secagem toque seco	4 horas
Intervalo de recobrimento mínimo	8 horas
Conteúdo de sólidos	± 60,8 %
Densidade a 23°C	1,30 ± 0,05 kg/dm ³
Viscosidade a 23°C	120 ± 5 mPA.s
Viscosidade Stormer 23°C	120 ± 5 KU