

REVESTIMIENTO ELÁSTICO INTEMPERIE DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE REFORZADO CON FIBRAS



IMPERMEABILIZACIÓN



6KG



Fácil de aplicar



Producto intemperie



Gran durabilidad



Gran adherencia



Gran elasticidad

REVESTIDAN® FINISH es un revestimiento elástico impermeabilizante de intemperie, de consistencia pastosa a base de poliuretano monocomponente reforzado con fibras, de color negro, blanco o gris, tixotrópico y de aplicación y curado en frío.

VENTAJAS

- Fácil de aplicar.
- Producto intemperie.
- Alta resistencia y durabilidad.
- Gran adherencia y elasticidad.
- De consistencia pastosa.
- Buena estabilidad térmica.
- Tixotrópico.
- Mantiene sus propiedades entre -30°C y +80°C.

USOS

- Tratamiento de petos en impermeabilizaciones bituminosas (SBS y APP) plastificadas, enarenadas y con autoprotección mineral.
- Tratamiento de remates en impermeabilizaciones bituminosas (SBS y APP).
- En ocasiones donde el uso del soplete sea peligroso.
- En zonas de difícil acceso o con formas y/o materiales difíciles de resolver con las soluciones tradicionales.
- Remates de impermeabilizaciones de PVC y EPDM en detalles complejos.
- Accesorios de fontanería/tarbojo de zinc, tapajuntas, bordes, drenajes, etc...

SOPORTES

- Soportes de hormigón, mortero, acero, material cerámico, etc...
- Láminas asfálticas plastificadas y autoprotegidas, láminas de PVC, etc...



MODO DE APLICACIÓN

- Limpieza del soporte.
- En caso de ser una lámina asfáltica plastificada, se eliminará el film de terminación, para aumentar la adherencia se puede fundir el mástico y espolvorear una capa de arena de sílice encima (0,4-0,8 mm).
- En caso de ser una lámina asfáltica autoprotégida con gránulo mineral, se cepillará previamente para eliminar el gránulo mal adherido.
- En caso de ser superficies metálicas no es necesario ningún tratamiento.
- El soporte debe tener una humedad < 5% y en caso de hormigón, debe tener un curado de al menos 20 días.
- El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones ambiente de la obra.
- Temperatura de aplicación: entre +5°C y +35°C.
- Temperatura del soporte: superior a +5°C.
- Herramienta de aplicación: brocha plana (40 a 100 mm de ancho).
- En remates de impermeabilizaciones bituminosas y detalles complejos se aplicarán al menos 2 capas de 0,6 - 0,8 mm y esperando a que la capa previa este seca antes de aplicar la siguiente.

GAMA DE PRODUCTOS

Nombre comercial	Color	Rendimiento aproximado	Presentación
REVESTIDAN® FINISH	Negro, blanco o gris	2,0 - 3,0 kg/m ²	Envase 6 kg

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- Remover lentamente con un agitador manual hasta su homogeneización, no usar nunca un mezclador mecánico.
- No utilizar nunca como sistema de impermeabilización de muros enterrados.
- Usar guantes, mascarilla y gafas protectoras durante la instalación.
- Almacenar en un lugar seco y protegido de los cambios climáticos.
- Utilizar en un plazo de 9 meses desde la fecha de fabricación.

