

DANOPUR

LT Transparente

IMPERMEABILIZACIÓN

MEMBRANA LÍQUIDA MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO ALIFÁTICO TRANSPARENTE



10 kg

HERRAMIENTAS



RENDIMIENTO

0,8 a 1,2 kg/m²



Membrana líquida de poliuretano alifático transparente, monocomponente, impermeable, de aplicación en frío, sin juntas y transitable.

VENTAJAS

- Membrana impermeable continua sin solapes.
- Fácil aplicación (aplicación en frío a rodillo o airless).
- Excelente adherencia.
- Resistente al agua.
- Excelente resistencia a temperaturas extremas -30°C a +90°C.
- Elevada resistencia a la intemperie y U.V.
- Transitable.
- Resistente a la helada.
- No amarillea.

APLICACIÓN

- Impermeabilización de balcones y terrazas.
- Impermeabilización de cristal.
- Impermeabilización de plástico transparente (policarbonato y poliacrilato).
- Impermeabilización de madera y bambú.
- Impermeabilización de superficies cerámicas
- Impermeabilización de vidrio y ladrillos de vidrio.
- Impermeabilización y protección de piedras naturales.

SOPORTES

- Baldosa, zinc, aluminio, PVC, láminas asfálticas, plástico, madera, vidrio.



DANOPUR® LT Transparente

MEMBRANA LÍQUIDA MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO ALIFÁTICO TRANSPARENTE

MODO DE APLICACIÓN:

- La superficie debe estar seca, limpia y libre de aceite, grasa, polvo y otros contaminantes. Sin irregularidades. Las grietas y fisuras deben ser tratadas con masilla de poliuretano ELASTYDAN® PU 40. No limpiar la superficie con agua.
- En el caso de superficies con poca adherencia se recomienda la aplicación de la imprimación DANOPRIMER® PU después de la preparación de la superficie.
- El contenido de humedad residual del soporte debe ser inferior a 5%.
- Agitar durante al menos 1 minuto con un agitador mecánico hasta que haya una mezcla homogénea.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN:

- Temperatura ambiente/soporte -5°C a 35°C.
- Humedad relativa < 80%.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:

- Mantener los envases bien cerrados y a cubierto de temperaturas extremas (conservar entre 5°C y 30°C), protegidos de los rayos solares directos y de fuentes de calor. Durante un período no superior a 9 meses.

PRECAUCIONES:

- No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas pueden resultar perjudiciales (cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta; cuando llueva o la cubierta esté mojada).
- Diluyente de limpieza. Limpiar todas las herramientas y equipos de aplicación inmediatamente después del uso con diluyente.
- DANOPUR® LT TRANSPARENTE contiene isocianatos. Leer la etiqueta antes del uso.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Eliminar el contenido/el recipiente con todas las precauciones posibles.
- Consulte la ficha de seguridad.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto/Color	Transparente
Elongación en rotura DIN EN ISO 527	>250%
Fuerza de tensión DIN EN ISO 527	> 5,0 N/mm ²
Adhesión a DANOPUR HT ASTM D903	> 5,0 N/mm ²
Dureza (Shore A) ASTM D224	30
Tiempos de secado (23 °C y 50% HR) No aplicar una nueva capa hasta que la capa anterior esté completamente seca Tiempo de espera secado al tacto Tiempo de espera para tráfico ligero de personas Tiempo de espera para curado final	8 - 12 horas 24 a 48 horas 7 días
Nota: los tiempos de secado son aproximados y se pueden ver afectados en función de la temperatura ambiente, exposición solar y humedad relativa	