ELASTY DAN® PU 40

IMPERMEABILIZAÇÃO

MÁSTIQUE ADESIVO ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE MULTIUSOS
BASE DE POLIURETANOS

300 ml

FERRAMENTAS

TEMPO DE SECAGEM

Mástique adesivo elástico multiuso à base de poliuretano monocomponente de elasticidade permanente. É um produto de consistência adequada para aplicar com pistola de extrusão manual ou pneumática, alisável com espátula e pintável. Acabamento final semelhante a borracha.

VANTAGENS

- Impermeável
- Proporciona um acabamento de grande fiabilidade
- Permite adaptar-se a qualquer tipo de suporte
- Moldável à largura da junta necessária
- Boa aderência sem necessidade de primário
- Bom comportamento relativamente aos agentes atmosféricos e ao envelhecimento

APLICAÇÃO

- Selagem do perfil do remate da impermeabilização em coberturas
- Selagem elástica e impermeável de juntas de dilatação e estáticas em edificação e obra civil
- Utiliza-se como material de enchimento e selagem de fissuras, juntas entre tabiques, pavimentos, passamuros, telhas, etc., em edificação e obra civil

SUPORTES

- Argamassas, betão, pedra, fibrocimento, madeira.

danosa
Building together

ELASTY DAN® PU 40

MÁSTIQUE ADESIVO ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE MULTIUSOS
BASE DE POLIURETANOS

MODO DE APLICAÇÃO

- Antes de aplicar, os suportes ou as laterais das juntas devem estar secos, sãos, limpos e isentos de partículas soltas.

  Selagem de juntas: Dimensões da junta: Profundidade mínima = 5mm. Largura máxima = 35 mm
- Aplicar sem primário em superfícies firmes, limpas, isentas de poeira e gordura.
- Aplica-se com pistola de extrusão manual ou pneumática. Retira-se o invólucro do fundo do cartucho. Enrosca-se a boca de plástico, previamente cortada em forma de bisel a 45°, de acordo com a largura a aplicar.
- Uma vez vulcanizado, é compatível com a maioria de pinturas e lacas industriais de base aquosa, assim como esmaltes acrílicos ou poliuretânicos.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO

Entre 5°C e 30°C.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

- Mantenha o recipiente hermeticamente fechado e protegido de temperaturas extremas e da exposição solar.
- Conserve o produto entre 5°C e 30°C durante um período máximo de 12 meses.

PRECAUÇÕES

- Não deverá utilizar-se em caso algum em contato permanente com a água.
- É incompatível com produtos asfálticos e com produtos de base alcatrão.
- Uma vez endurecido, apenas se pode eliminar por meios mecânicos.
- Antes da sua aplicação é recomendável experimentar o produto previamente numa área reduzida da superfície em que se vai aplicar.

DADOS TÉCNICOS

Aspeto/Cor	Pasta estável / Cinzenta
Alargamento à rotura	600%
Tensão máxima	1.50%
Tempo de formação de pele	Ca. 15 min.
Módulo de elasticidade 100%	> 0,60 N/mm²
Dureza (Shore A)	40 ± 5
Movimento admissível máximo	15%
Recuperação Elástica	80%
Faixa de temperaturas	-30°C a 90°C
Densidade	1.30 g/ml
Consumo aproximado	6 ml por cordão de 8 mm de diâmetro

REV04-03/2016

A DANOSA reserva-se o direito de modificar sem aviso prévio a informação contida nesta ficha.