



REVESTIDAN®

Fiber

REVÊTEMENT ÉLASTIQUE AVEC DES FIBRES POUR LA RÉGÉNÉRATION DE TOITURES BASE AQUEUSE



OUTILS



RENDEMENT

± 2kg/m²

TEMPS DE SÉCHAGE



5kg 20kg



Revêtement élastique de consistance pâteuse, à base de copolymères élastiques-styrène acryliques en phase aqueuse avec fibres qui après séchage forme un film flexible et imperméable de longue durée.

AVANTAGES

- Imperméable.
- Spécialement formulé pour une utilisation en réhabilitation.
- Renforcé avec des fibres.
- Élasticité élevée, avec des propriétés de pontage de fissures.
- Facile à appliquer, même à basses températures.
- Peut rester exposé, résistant aux cycles gel /dégel
- Une bonne adhérence sur des surfaces poreuses et surfaces polies, non poreux.
- Sans solvants.

APPLICATION

- Rénovation des toitures tuiles.
- Régénération des étanchéités bitumineuses.
- Traitement des pourtours de cheminées.
- Réparation des tuiles chéneaux et gouttières en zinc.
- Traitement microfissures, fissures et joints.

SUPPORTS

- Béton, mortier, fibrociment, tuiles, zinc, aluminium, membranes bitumineuses, mousse de polyuréthane.



REVESTIDAN® Fiber

REVÊTEMENT ÉLASTIQUE AVEC DES FIBRES POUR LA RÉGÉNÉRATION DE TOITURES BASE AQUEUSE

MODE D'APPLICATION

- Avant utilisation, laisser 5 à 10 minutes les bidons de REVESTIDAN Fiber retournés. Puis mélanger lentement manuellement, en aucun cas avec un mélangeur mécanique.
- Avant d'appliquer le produit sur la surface assurez-vous qu'elle est sèche et propre des débris solides et irrégularités.
- Agiter le produit jusqu'à parfaite homogénéisation.
- Appliquer une couche de primaire à la brosse ou au rouleau, en diluant Revestidan Fiber avec de l'eau (3 pour 1).
- Appliquer Revestidan Fiber en 2 couches minimum au rouleau ou à la brosse.
- Le temps de séchage entre couches est de 4-6 heures au minimum à 20°C
- Il peut être nécessaire de renforcer certaines zones avec l'armature PET50 (fissures, joints, angles).

TEMPÉRATURE D'APPLICATION

De 5°C à 35°C.

STOCKAGE ET CONSERVATION

- Conserver le récipient hermétiquement fermé et protégé des températures extrêmes et de la lumière du soleil.
- Conserver le produit de 5°C à 30°C pour une période maximale de 24 mois.

PRÉCAUTIONS

- Ne pas appliquer le produit s'il y a risque de pluie et gel.
- Ne peut pas être utilisé lorsque risque de stagnation d'eau, ne peut pas rester en contact permanent avec l'eau.
- REVESTIDAN Fiber reste exposé aux intempéries. Il ne peut pas recevoir une protection lourde dans le cas des toitures ou terrasses plates.
- Ne pas appliquer la couche suivante jusqu'à séchage complet de la précédente.
- Pour obtenir une membrane de résistance mécanique supérieure, renforcer avec l'armature PET50.
- Nettoyer les outils avec de l'eau. S'il y a des restes solides de saleté, nous recommandons gratter.
- Protéger de la pluie pendant et après son application jusqu'à séchage complet.
- Ne constitue pas une étanchéité.

DONNÉES TECHNIQUES

Apparence / Couleur	Blanc, gris et rouge
Densité à 23°C	1,25 ± 0,05 kg/dm ³
Viscosité Stormer 23°C	135 ± 10 KU
pH	± 63% en poids