



ÉTANCHÉITÉ

REVESTIDAN®*Indoor*

MEMBRANE ÉLASTIQUE POUR IMPERMÉABILISATION DE REBORDS DE FENÊTRES, BALCONS, BAVETTES, SALLES DE BAINS, CUISINES ET ESPACES HUMIDES INTÉRIEURS

**OUTILS****RENDEMENT**2kg/m²**TEMPS DE SÉCHAGE**

5kg

20kg



Membrane liquide élastique monocomposant, pour protéger et imperméabiliser les parements verticaux et horizontaux, avant la pose d'un revêtement final.

AVANTAGES

- Imperméabilise en formant une plaque continue sans joints.
- Excellente élasticité, efficace dans le colmatage du support jusqu'à 3,42 mm.
- Bonne adhérence au substrat y compris sur les substrats humides.
- Bonne adhérence du mortier colle au produit, pour la pose du revêtement final avec résistance à l'adhérence initiale de 1,3 N/mm², avec rupture cohésive du mortier colle.
- Application facile.
- Résistant aux substrats alcalins.

APPLICATION

- Imperméabilisation des dallages avant la pose du revêtement final : salles de bains, douches, cuisines, etc.
- Imperméabilisation des murs avant d'appliquer le revêtement final.
- Imperméabilisation de tous types de rebords de fenêtres.

SUBSTRATS

- Substrats en ciment, plâtre laminé, crépis en plâtre et contreplaqué marin.



REVESTIDAN® Indoor

MEMBRANE ÉLASTIQUE POUR IMPERMÉABILISATION DE REBORDS DE FENÊTRES, BALCONS, BAVETTES, SALLES DE BAINS, CUISINES ET ESPACES HUMIDES INTÉRIEURS

MODE D'APPLICATION

- Avant d'appliquer le produit sur le substrat, veillez à ce qu'il soit sec et propre des restes solides et irrégularités.
- Appliquer avec un rouleau ou un pinceau.
- Réparer d'abord les fissures et appliquer DANO BAND® Butyl dans les angles. Sur des substrats très poreux, il est recommandé d'appliquer une couche d'apprêt DANO PRIMER® W ou REVESTIDAN® Indoor dilué dans de l'eau dans une proportion de 1/1.
- Une fois la première couche sèche, appliquer les couches successives de produit sans diluer. Au moins deux couches supplémentaires sont nécessaires. Attendre que chaque couche sèche pour appliquer la suivante.
- Le temps de séchage entre les couches est de 3 heures environ et variera en fonction de la température et de l'humidité environnementale. Après l'application de la dernière couche, attendre entre 24 heures et 4 jours, en fonction de la température et de l'humidité relative avant d'appliquer le revêtement final.

STOCKAGE ET CONSERVATION

- Maintenez le récipient hermétiquement fermé et à l'abri des températures extrêmes et de l'exposition au soleil.
- Conservez le produit entre 5 °C et 30 °C pendant une période maximale de 24 mois.

PRÉCAUTIONS

- Ne pas utiliser sur des surfaces continuellement inondées, des piscines et des cuves.
- Protéger REVESTIDAN® Indoor des rayons du soleil. Il doit toujours être sous un revêtement.
- Nettoyez les outils à l'eau aussitôt après avoir terminé. S'il y a des restes solides de saletés, nous vous recommandons de les raclez.

TEMPÉRATURE D'APPLICATION

- Entre 5 °C et 35 °C.
- L'humidité relative doit être inférieure à 75 %.

ESSAIS DE MEMBRANES LIQUIDES POUR IMPERMÉABILISATION, APPLIQUÉES SOUS DES REVÊTEMENTS DE CÉRAMIQUE, EN 14891

Étanchéité à l'eau : Paragr. A.7 : Poids accru <20 g	Aucune pénétration de l'eau n'est observée, et augmentation du poids de 2 g.
Résistance à l'adhérence initiale. Paragr. A.6.2 : >0,5 N/mm ²	1,3 N/mm ² . Rupture cohésive de la colle céramique.
Résistance à l'adhérence après immersion dans l'eau. Paragr. A.6.4 : >0,5 N/mm ²	0,8 N/mm ² . Rupture cohésive de la colle céramique.
Résistance à l'adhérence après la chaleur. Paragr. A.6.5 : >0,5 N/mm ²	1,3 N/mm ² . Rupture cohésive de la colle céramique.
Résistance à l'adhérence après des cycles de gel/dégel. Paragr. A.6.6 : >0,5 N/mm ²	0,8 N/mm ² . Rupture cohésive de la colle céramique.
Résistance à l'adhérence après immersion dans l'eau calcaire. Paragr. A.6.5 : >0,5 N/mm ²	0,7 N/mm ² . Rupture cohésive de la colle céramique.
Capacité d'allongement de la fissure. Paragr. A.8.2 >0,75 mm	3,42 mm (à 23 °C)

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect/Couleurs	Pâte bleue
Densité	1,45 ± 0,05 g/cm ³
Viscosité Stormer à 23 °C	145 ± 5 KU
Teneur en solides	± 69,5 % en poids
Nbre. de couches recommandées	2 à 3
Temps de séchage au toucher 20 °C, 50 % HR	± 3 heures