

REVESTIDAN® WATER STOP



ÉTANCHÉITÉ

Fiber

REVÊTEMENT ACRYLIQUE
IMPERMÉABILISANT MONOCOMPOSANT AVEC
DES FIBRES À BASE D'EAU À HAUTE ÉLASTICITÉ,
FLEXIBILITÉ ET FACILITÉ D'APPLICATION



OUTILS



RENDEMENT

1.25-1.50 kg/m²

TEMPS DE SÉCHAGE



5kg 20kg



Revêtement d'étanchéité acrylique avec des fibres monocomposantes à base d'eau à haute élasticité et flexibilité, avec une excellente étanchéité à l'eau et aux liquides en général, résistant aux intempéries et aux UV. Résistance au vieillissement, à l'abrasion et à la perforation. Résistance mécanique accrue avec à l'utilisation d'une armature en fibre de verre. Convient pour éviter les infiltrations d'eau sur les terrasses, les toits-terrasses, les toits, les joints de dilatation, etc.

AVANTAGES

- Excellente étanchéité à l'eau et aux liquides en général.
- Imperméable à l'eau de pluie.
- Bonne homogénéisation du produit et facilité d'application.
- Film résistant aux intempéries et aux UV.
- Bonne résistance à l'abrasion.
- Bon remplissage des fissures et résistance aux microfissures.
- Armé de fibres.

USAGES

- Terrasses
- Toits-terrasses
- Toits
- Non circulaire

SUPPORTS

- Béton, mortier, fibrociment, tuiles, aluminium, feuilles bitumineuses, mousse de polyuréthane, etc.



REVESTIDAN® WATER STOP *Fiber*

REVÊTEMENT ACRYLIQUE IMPERMÉABILISANT
MONOCOMPOSANT AVEC DES FIBRES À BASE D'EAU À HAUTE
ÉLASTICITÉ, FLEXIBILITÉ ET FACILITÉ D'APPLICATION

MODE D'APPLICATION

- Avant d'appliquer le produit sur le support, s'assurer qu'il est sec et exempt de résidus solides et d'irrégularités.
- Sur les supports en mauvais état, présentant un manque de cohésion ou des problèmes d'humidité, appliquer d'abord une couche de DANOPRIMER® W.
- Réparer d'abord les fissures et appliquer DANO BAND® Butyl et ELASTYDAN® PU 40 dans les angles.
- Remuer jusqu'à homogénéisation parfaite.
- Diluer la première couche à 5-10 % avec de l'eau. Appliquer la deuxième couche et les suivantes sans dilution, en croix dans le sens de la couche précédente. L'application peut se faire au pinceau ou au rouleau.
- Temps de séchage entre les couches est d'au moins 8 heures.

TEMPÉRATURE D'APPLICATION

Entre 5°C et 30°C.

STOCKAGE ET CONSERVATION

- Maintenez le récipient hermétiquement fermé et à l'abri des températures extrêmes et de l'exposition au soleil.
- Conservez le produit entre 5 °C et 30 °C pendant une période maximale de 24 mois.

PRÉCAUTIONS

- Ne pas appliquer en cas de pluie ou de gel.
- Ne pas utiliser sur des surfaces continuellement inondées, des piscines et des réservoirs.
- Ne pas appliquer à une humidité relative supérieure à 85 % ou sur des supports humides.
- Si nécessaire, corrigez les pentes pour éviter l'engorgement.
- Produit pare-pluie destiné à l'étanchéité des toitures non praticables, qui peuvent être visitées occasionnellement et dans lesquelles le produit sert de finition.
- Il s'agit d'un revêtement de finition, il ne faut pas le recouvrir.
- Ne pas utiliser comme système d'étanchéité pour les toits qui porteront plus tard une protection lourde, un revêtement, du gravier ou de la terre végétale.
- Ne convient pas pour l'imperméabilisation des murs enterrés. Dans ces cas, nous recommandons DANOCRET® Protect Flex.
- Une couche ne doit pas être appliquée tant que la sous-couche n'est pas complètement sèche.
- Nettoyez les outils à l'eau dès que vous avez terminé. S'il y a des saletés solides, il est recommandé de les gratter.
- Stocker dans un endroit frais et sec.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect/Couleurs	Gris, rouge et terracotta. Finition semi-mate.
Diluant	Eau
Matière fixe en poids	60 ± 0.5 %
Poids spécifique	1,25 kg/L
Viscosité 22°C	80 ± 10 Pas
Comportement au feu	M1
Temps de séchage sec au toucher	2 - 3 heures
Intervalle de recouvrement minimum	8 heures
Résistance à la traction	> 10 kg/cm ²
Allongement à la rupture	> 300% (Base élastique)