ESTERDAN®

30 P ELAST SEMI-ADHÉSIF
30 P ELAST AUTOADHÉSIF

ÉTANCHÉITÉ

MEMBRANE BITUMINEUSE AUTOADHÉSIVE POUR ÉTANCHÉITÉ TOITURES-TERRASSES

Étanchéité à l'eau

Grande résistance à la traction

Grande résistance au poinçonnement

Grande stabilité dimensionnelle

Cahier descharges

ESTERDAN® 30 P ELAST SEMI-ADHÉSIF et ESTERDAN® 30 P ELAST AUTOADHÉSIF sont des feuilles de bitume élastomère SBS, armées polyester non tissé visé stabilisé. La sous-face est recouverte de bandes semi-continues de bitume autoadhésif protégées par un film pelable, créant une semi-indépendance de 50%, protégée par un film détachable. La surface est protégée par un film thermofusible.

AVANTAGES

- Rapidité de mise en œuvre de la première couche
- Suppression de l'écran pare-flamme sur PSE
- Renforcement de l'adhêsivité à la soudure de la deuxième couche
- Trés bonne adhérence
- Système multifoductions

UTILISATIONS

- Première couche autoadhésive d'un système bicouche semi-indépendant autoprotégé ou sous protection lourde.

GAMME DE PRODUITS

Nom commercial	Poids (kg/m²)	Épaisseur (mm)	Dimensions (m)	m²/ pal.	Rlx/ pal.
ESTERDAN® 30 P ELAST SEMI-ADHÉSIF **ESTERDAN® 30 P ELAST AUTOADHÉSIF**	3,0	2,5	1 x 12	300	25

SUPPORTS

- Sur l'élément porteur tel que maçonnerie, bois ou à base de bois préalablement enduit du primaire IMPRIDAN® 100, MAXDAN® ou CURIDAN®
- Sur un isolant thermique apte à recevoir les membranes autoadhésives (PSE,PIR, PUR).
- Ancienne ètanchèitè bitumineuse et asphalte (se reporter aux documents techniques en vigueur)

danosa
Building together

ESTERDAN®

30 P ELAST SEMI-ADHÉSIF
30 P ELAST AUTOADHÉSIF

MISE EN ŒUVRE

- ESTERDAN® 30 P ELAST SEMI-ADHÉSIF ou AUTOADHÉSIF est mis en œuvre comme suit :

1. Déroulage complet et positionnement du rouleau
2. Enroulement du rouleau sur sa moitié et découpe avec précaution du film de protection de sous-face au cutter sans découper la membrane ;
3. Enlèvement du film de protection du joint longitudinal de la membrane à recouvrir ;
4. Décollement du film de sous-face en tirant à reculons déroulant ainsi la moitié et faisant adhérer la membrane ;
5. Marouflage au fur et à mesure de la surface et du joint.

- Répétition des étapes 1 à 5 décrites pour la seconde moitié du rouleau.
- Les recouvrements longitudinaux de 8cm sont autocollés et les transversaux de 10cm (ou 15cm sur PSE) sont soudés à la flamme molle.

STOCKAGE ET CONSERVATION

- Ce produit n'est ni toxique ni inflammable.
- Il doit être stocké dans un lieu sec et protégé de la pluie, du soleil, de la chaleur et des basses températures.
- Stocker les roleaux en position verticale.
- Ne pas gerber une palette sur l'autre.
- Les travaux d'étanchéité ne doivent pas être réalisés sous des conditions climatiques défavorables: pluie, gel, neige, toit mouillé, vents forts.
- Avant de manipuler la palette, toujours vérifier l'état de la housse, et la renforcer si nécessaire.
- Pour sa manipulation avec une grue, utiliser un filet protecteur tel que stipulé sur l'étiquette des palettes.

Élément porteur	**Support direct du revêtement d'étanchéité**	**Revêtement d'étanchéité sous protection lourde**		**Revêtement d'étanchéité apparent autoprotégée**	
		Esterdan 30 P Elast Semiadhésif	Esterdan 30 P Elast Autoadhésif	Esterdan 30 P Elast Semiadhésif	Esterdan 30 P Elast Autoadhésif
		+ Glasdan 30 P Elast (1)		+ Glasdan 40 GP Elast (1)	
Maçonnerie	Maçonnerie	Oui	Oui	Oui	Limité à 20m²
Béton cellulaire	Béton cellulaire	Oui	Non	Oui	Non
Bois et panneaux à base de bois	Panneaux dérivés ou à base de bois	Oui	Oui	Oui	Oui (pontage des joints de panneaux)
Maçonnerie, béton cellulaire et Bois et panneaux à base de bois	Isolants (2) : - Polystyrène expansé (PSE) - Polyuréthane (PUR) - Polyisocyanurate (PIR) - Polystyrène extrudé (XPS) en toiture inversée	Oui	Non	Oui	Non
		Oui	Oui	Non	Non
Tôles d'acier nervurées	Isolants (2) : - Polystyrène expansé (PSE) - Polyisocyanurate (PIR)	Oui	Non	Oui	Non
Tous	Ancien revêtement	Oui	Uniquement sur membrane avec feuille d'aluminium délardée	Oui	Uniquement sur membrane avec feuille d'aluminium délardée

(1) Couche minimale. Se référer aux documents techniques pour les règles d'adaptation et de substitution en fonction de la destination.
(2) Pour la mise en œuvre des isolants, se référer aux documents techniques correspondants.
(3) Pour une mise en œuvre sous protection lourde
Cases grisées : emplois non possibles

danosa
Building together

Toutes les marques citées dans cette documentation sont des marques déposées propriété de danosa.
danosa se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données mentionnées dans cette documentation.

REV00-03/2017