DANOPUR LT Transparente

IMPERMEABILIZACIÓN

MEMBRANA LÍQUIDA MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO ALIFÁTICO TRANSPARENTE

10 kg

HERRAMIENTAS

RENDIMIENTO
0,8 a 1,2 kg/m²

Membrana líquida de poliuretano alifático transparente, monocomponente, impermeable, de aplicación en frío, sin juntas y transitable.

VENTAJAS

- Membrana impermeable continua sin solapes.
- Fácil aplicación (aplicación en frío a rodillo o airless).
- Excelente adherencia.
- Resistente al agua.
- Excelente resistencia a temperaturas extremas -30°C a + 90°C.
- Elevada resistencia a la intemperie y U.V.
- Transitable.
- Resistente a la helada.
- No amarillea.

APLICACIÓN

- Impermeabilización de balcones y terrazas.
- Impermeabilización de cristal.
- Impermeabilización de plástico transparente (policarbonato).
- Impermeabilización de madera y bambú.
- Impermeabilización de superficies cerámicas.

SOPORTES

- Baldosa, zinc, aluminio, PVC, láminas asfálticas, plástico, madera.

danosa
Building together

DANOPUR® LT Transparente

MEMBRANA LÍQUIDA MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO ALIFÁTICO TRANSPARENTE

MODO DE APLICACIÓN:

- La superficie debe estar seca, limpia y libre de aceite, grasa, polvo y otros contaminantes. Sin irregularidades. Las grietas y fisuras deben ser tratadas con masilla de poliuretano ELASTYDAN® PU 40. No limpiar la superficie con agua.
- En el caso de superficies con poca adherencia se recomienda la aplicación de la imprimación DANOPRIMER® PU después de la preparación de la superficie.
- El contenido de humedad residual del soporte debe ser inferior a 5%.
- Agitar durante al menos 1 minuto con un agitador mecánico hasta que haya una mezcla homogénea.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN:

- Temperatura ambiente/soporte -5°C a 35°C.
- Humedad relativa < 80%.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:

- Mantener los envases bien cerrados y a cubierto de temperaturas extremas (conservar entre 5°C y 30°C), protegidos de los rayos solares directos y de fuentes de calor.

PRECAUCIONES:

- No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas pueden resultar perjudiciales (cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta; cuando llueva o la cubierta esté mojada).
- Diluente de limpieza. Limpiar todas las herramientas y equipos de aplicación inmediatamente después del uso con diluente.
- DANOPUR® LT TRANSPARENTE contiene isocianatos. Leer la etiqueta antes del uso.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Eliminar el contenido/el recipiente con todas las precauciones posibles.
- Consulte la ficha de seguridad.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto/Color	Transparente
Elongación en rotura DIN EN ISO 527	>250%
Fuerza de tensión DIN EN ISO 527	> 5,0 N/mm²
Adhesión a DANOPUR HT ASTM D903	> 5,0 N/mm²
Dureza (Shore A) ASTM D224	30
Tiempos de secado (23 ºC y 50% HR) No aplicar una nueva capa hasta que la capa anterior esté completamente seca Tiempo de espera secado al tacto Tiempo de espera para tráfico ligero de personas Tiempo de espera para curado final	 8 - 12 horas 24 a 48 horas 7 días
Nota: los tiempos de secado son aproximados y se pueden ver afectados en función de la temperatura ambiente, exposición solar y humedad relativa	

REV05-04/2021

DANOSA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en esta ficha.