

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

MODELO:	ONYX BLEU PULIDO RECTIFICADO	MARCA:	BALDOCER, S.A.
FECHA:	31/10/2025	FORMATO:	60X120 cm
CLASIFICACION DEL PRODUCTO ACABADO (UNE-EN-14411)		GRUPO:	Bla
		ANEXO:	G

TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL

	UNE-EN-ISO-10545-2	REFERENCIA	RESULTADO
DIMENSIONES			600X1200
LONGITUD		± 0,6 %	0,01% / -0,03% 1200,1 mm
ANCHURA		± 0,6 %	0,10% / -0,15% 599,9 mm
RECTITUD DE LADOS		± 0,5 %	0,02% / -0,01%
ESPESOR		± 5,0 %	2,50% 8,9 mm
ORTOGONALIDAD		± 0,5 %	0,10% / -0,05%
PLANIMETRIA CENTRAL		± 0,5 %	0,14%
PLANIMETRIA LATERAL		± 0,5 %	0,13%
PLANIMETRIA DIAGONAL		± 0,5 %	0,07% / -0,10%

PROPIEDADES FISICAS

	UNE-EN-ISO-10545-3		
ABSORCION DE AGUA		E ≤ 0,5%	0,1%

	UNE-EN-ISO-10545-4		
FUERZA DE ROTURA		MIN 1300 N	2045
RESISTENCIA A LA FLEXION		MIN 35 N/mm²	45

	UNE-EN-ISO-10545-6		
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA		NO APLICA	NO APLICA

	UNE-EN-ISO-10545-7		
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASION		REVOLUCIONES	PEI
		600	2

	UNE-EN-ISO-10545-9		
RESITENCIA AL CHOQUE TERMICO			CUMPLE

UNE-EN-ISO-10545-11

RESISTENCIA AL CUARTEO		CUMPLE
------------------------	--	--------

UNE-EN-ISO-10545-12

RESISTENCIA A LA HELADA		CUMPLE
-------------------------	--	--------

UNE 67101

DETERMINACIÓN DE LA DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE.MOHS		4
--	--	---

DETERMINACION DEL DESLIZAMIENTO

VALOR DESLIZAMIENTO SEGUN UNE 41901-EX (PÉNDULO)	CLASE	0
VALOR DESLIZAMIENTO SEGUN DIN 51130 (RAMPA PIES CALZADOS)	R	
VALOR DESLIZAMIENTO SEGUN DIN 51097 (RAMPA PIES DESCALZOS)	CLASE	
VALOR DESLIZAMIENTO SEGUN ANSI A 326.3 (DCOF-BOT 3000E)		

PROPIEDADES QUÍMICAS

UNE-EN-ISO-10545-13

RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO		CUMPLE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA		GA
ADITIVOS DE PISCINA		GA
ÁCIDO CLORHÍDRICO BAJA CONCENTRACIÓN		GLA
ÁCIDO CITRICO		GLA
HIDRÓXIDO POTÁSICO BAJA CONCENTRACIÓN		GLA
ÁCIDO CLORHÍDRICO ALTA CONCENTRACIÓN		GHB
ÁCIDO LÁCTICO		GHB
HIDRÓXIDO POTÁSICO ALTA CONCENTRACIÓN		GHB

UNE-EN-ISO-10545-14

RESISTENCIA A LAS MANCHAS		CUMPLE
ÓXIDO DE HIERRO-ÓXIDO DE CROMO		5
YODO EN ALCOHOL		5
ACEITE		5

Los resultados contenidos en esta ficha se obtienen en nuestras instalaciones con aparatos calibrados, pero hay que tener en cuenta que no somos un laboratorio oficial acreditado, así pues, todos los datos son de carácter informativo y relativos a las piezas ensayadas.

BALDOCER, S.A.
Ctra. La Pobla Tornesa - V. d'Alba - Km. 4
Tel. 902 455 000 - Fax 964 330 033
12192 VILAFAMÉS (Castellón)