

Fecha de Alta

22-08-2011

Versión

18 - 21/08/2026

**FAMILIA** ANTIHUMEDAD E IMPERMEABILIZAC.**LÍNEA** IMPERMEABILIZACION HORIZONTAL**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Impermeabilizante acrílico y elástico, continuo, antifisuras y microporoso. Resistente a agentes atmosféricos. Para la impermeabilización y protección de cubiertas, de superficies horizontales y terrazas transitables de paso limitado.

USOS

Exterior
Mortero de cemento
Tela asfáltica
Ladrillo
Rasilla catalana
Hormigón
Fachadas
Terrazas

PROPIEDADES

- Elasticidad
- Adhesión mediante ensayo de arracamiento (UNE-EN 1542): superior o igual a 0,8 N/mm²
- Determinación de las propiedades a tracción, UNE EN ISO 527-3: 84% elongación
- Buena adherencia
- Rendimiento para cumplir normas de estanqueidad en aplicación horizontal: 1º capa 0,30 l/m² -2º capa 0,60 l/m² -3º capa 0,60 l/m². Mínimo para garantía: 1,5 L/m²
- Absorción capilar y permeabilidad al agua líquida: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$ según UNE EN 1504-2; W3 (máxima impermeabilidad) según UNE EN 1062-1
- Resistencia a la fisuración Clase A5 (23°C, >2,5 mm) y Clase A4 (-10°C, >2,5 mm) según UNE EN 1062-1
- El producto puede tener garantía de hasta 7 años, consultar condiciones
- Marcado CE. Cumple la norma UNE EN 1504-2:2005, utilizado para la protección superficial del hormigón, para los usos: aumento de la resistividad por limitación del contenido de la humedad, control de la humedad y protección contra la penetración
- Permeabilidad al vapor de agua: Clase I según UNE EN 1504-2; V3 según norma UNE-EN 1062-1
- Permeabilidad al dióxido de carbono: $sD > 50 \text{ m}$ según UNE EN 1504-2; C1 (anticarbonatación) según norma UNE-EN 1062-1

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Referencia Color	KORAZA CUBIERTAS BLANCO
Acabado	Semimate
Peso específico	1,29± 0,05 kg/l
Viscosidad	200 +/- 25 PO
Sólidos en volumen	47± 1
Sólidos en peso	60± 1
VOC	Cat. i/BA 140/140 (2007/2010):1,85 g/l
Rendimiento aprox. por mano	1,5-2 m ² /L
Secado tacto	4-6h
Repintado	24h

Fecha de Alta

22-08-2011

Versión

18 - 21/08/2026

Colores

Blanco, Rojo, Gris

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Morteros de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).
2. Limpiar el soporte de productos extraños, residuos o productos mal adheridos. Tratar con Monto Limpia Moho los soportes con moho.
3. Eliminar posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo, así como neutralizar las superficies alcalinas. En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro. Masillar con Plasmont Fibra Elástica si procede.
4. El soporte, antes de proceder a su preparación, deberá de estar totalmente seco. El valor de humedad medido con higrómetro debe ser inferior al 4%.
5. Aplicar Imprimación Epoxi Suelos o Fijamont sobre toda la superficie de mortero de cemento para sellar totalmente el soporte e impedir que entre en contacto con el impermeabilizante.

Plaqueta catalana o Ladrillo poroso mate:

1. Idem que, sobre morteros de cemento.

Tela asfáltica, espuma de poliuretano:

1. Idem que, sobre morteros de cemento, sin necesidad de aplicar Fijamont. Verificar adherencia. Fondear con Imprimación Epoxi Suelos.

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados. En caso negativo eliminar hasta fondo nuevo.
4. El soporte, antes de proceder a su preparación, deberá de estar totalmente seco, el valor de humedad medido con higrómetro debe ser inferior al 4%.
5. Masillar adecuadamente los defectos del soporte con Plasmont Fibra Elástica.
6. Sobre soportes con moho, tratar previamente con Monto Limpia Moho.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
- No aplicar con riesgo de lluvia inminente.
- El soporte ha de estar totalmente seco.
- La temperatura del soporte ha de estar por encima de 5°C, para evitar su congelación, y por debajo de 40°C para evitar defectos en la aplicación.
- Para garantía, es necesario aplicar 1,5 L/m² (consultar condiciones).

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	0-5 %
Rodillo	0-5 %
Pistola air less	0-10 %
Pistola air mix	0-10 %
Turbo baja presión	0-10 %

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Tela asfáltica			
MAX	Imprimación Epoxi Suelos	Koraza Cubiertas + Malla (opcional)	Koraza Cubiertas

Fecha de Alta

22-08-2011

Versión

18 - 21/08/2026

STD	Imprimación Epoxi Suelos	Koraza Cubiertas
------------	--------------------------	------------------

Ladrillo

MAX	Imprimación Epoxi Suelos	Koraza Cubiertas + Malla (opcional)	Koraza Cubiertas
------------	--------------------------	-------------------------------------	------------------

STD	Fijamont	Koraza Cubiertas
------------	----------	------------------

Soportes cementosos, hormigón...

MAX	Imprimación Epoxi Suelos	Koraza Cubiertas + Malla (opcional)	Koraza Cubiertas
------------	--------------------------	-------------------------------------	------------------

STD	Fijamont	Koraza Cubiertas
------------	----------	------------------

Pinturas antiguas

MAX	Fijamont	Koraza Cubiertas + Malla (opcional)	Koraza Cubiertas
------------	----------	-------------------------------------	------------------

STD	Koraza Cubiertas diluido	Koraza Cubiertas
------------	--------------------------	------------------

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

4 L, 15 L