






EVOKE

Colors, finishes and sizes

Paleta de colores, acabados y tamaños

SQUARE. CUADRADO. 59,5X59,5

PAVIMENTO, PORCELÁNICO TÉCNICO. FLOOR TILE, TECHNICAL PORCELAIN TILE

DIM	WHITE (RECTIFIED)	BLACK (RECTIFIED)
 59,5 cm. / 23,6" 1,1 cm. / 0,3"	 218273 / ZM 238	 218274 / ZM 238

EVOKE. PACKING LIST.

DIM	PIECES BOX	KG BOX	S.Q.M. BOX	BOX EURO PALLET	KG EURO PALLET	S.Q.M EURO PALLET
DIM	3	24,7	1,06	36	889,2	38,16

TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características Técnicas para las baldosas cerámicas prensadas en seco del Grupo BIII, seco, E>10%
Technical Features for dry-dressed ceramic tiles with water abortion ,BIII E>10%

	CARACTERÍSTICAS FEATURES	ESPECIFICACIONES SPECIFICATION	NORMA
	Absorción de agua. Impregnación por ebullición. Water abortion.	E>10%	UNE-EN ISO 10545-3:1997
	Resistencia a la flexión y carga por rotura. Modulus of rupture and breaking strength.	Espesor ≥7,5 mm mínimo 600 N Thickness≥7,5 mm minimum 600 N Espesor ≥7,5 mm mínimo12 N/mm2 Thickness≥7,5 mm minimum 12 N/mm2	UNE-EN ISO 10545-4:2012
	Resistencia al cuarteo. Crazing resistance.	Cumple/ Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
	Resistencia a los productos de limpieza. Household products resistance.	GA	UNE-EN ISO 10545-13:1998
	Resistencia a los ácidos y bases (concentraciones débiles)	GLA	UNE-EN ISO 10545-13: 1998
	Resistencia a las manchas. Stain resistance.	Clase 5 Class 5	UNE-EN ISO 10545-14:1998

Características Técnicas para las baldosas cerámicas prensadas en seco del Grupo BIII,
seco, E>10%
Technical Features for dry-dressed ceramic tiles with water abortion ,BIII, E>10%



Características Characteristics	Valor declarado Declared value
Reacción al fuego Reaction to fire	A1
Adhesión: adhesive cementoso tipo C1 Bond strength: adhesion cement: adhesive type C1	>0,5 N/mm2
Durabilidad para usos interiores Durability for internal use	Cumple Pass
Resistencia al choque térmico Temperature shock resistance	Cumple Pass
Módulo de rotura. Espesor ≥7,5 mm Modulus of rupture: thickness≥7,5 mm	≥12 N/mm2