

Bdb IMPERMEABILIZANTE FIBRADO



FAMILIA ANTIHUMEDAD E IMPERMEABILIZAC.

LÍNEA IMPERMEABILIZACION HORIZONTAL

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Impermeabilizante elástico acrílico antigoteras. Continuo, antifisuras y microporoso. Con fibra de vidrio incorporada que mejora su resistencia. Para la impermeabilización de fachadas y terrazas.

USOS

Exterior
Fachadas
Rasilla catalana
Tela asfáltica
Mortero de cemento
Ladrillo poroso
Hormigón
Terrazas
Medianeras

PROPIEDADES

- Elasticidad
- Impermeable
- Cumple normas de estanqueidad
- Perfecta fusión entre manos
- No acumula peso sobre la estructura
- Seca por evaporación
- Buena adherencia
- Larga duración



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	Bdb IMPERMEABILIZANTE FIBRADO BLANCO
Acabado	Liso fibrado
Peso específico	1,31 ± 0,05 kg/l
Viscosidad	200 +/- 25 PO
Sólidos en volumen	43 ± 1
Sólidos en peso	59 ± 1
VOC	Cat. i/BA 140/140 (2007/2010): 0,26 g/l
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto

Secado tacto	(20°C HR 60%): 2-4 h
Repintado	(20°C HR 60%): mínimo 24 h
Colores	Blanco 102, Rojo 152
Clasificación	AFNOR: NFT. 36005 Famille I Classe 7b2

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Según DTU 59.1

Bdb IMPERMEABILIZANTE FIBRADO

Soportes Nuevos

Ladrillo poroso (rasilla catalana):

1. Limpiar las posibles eflorescencias con cepillo o chorro abrasivo.
2. Neutralizar las superficies alcalinas.
3. En superficies pulidas, lijar para abrir poro.
4. Limpiar el soporte de productos extraños.
5. Fijar los soportes deleznales con Fijador adecuado.
6. Masillar los defectos del soporte con plaste de Exteriores.
7. Tratar con Fungicida los soportes con moho.

Morteros de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado (mínimo 30 días).
2. Proceder según los seis puntos del apartado anterior.
3. Comprobar que el soporte esté totalmente seco, grado de humedad con higrómetro inferior al 15%.
4. Sellar totalmente con un fijador penetrante con la finalidad de preservar el impermeabilizante de la acción destructiva de las sales alcalinas del cemento.

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste de Exteriores los defectos del soporte.
5. Tratar con Fungicida los soportes con moho.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Sanear la superficie eliminando todo tipo de suciedad, musgo, moho, etc. Si es necesario lavar con agua limpia no contaminada. En el caso de soportes cementosos se deberá de dejar secar totalmente el soporte antes de proceder a la aplicación del Impermeabilizante.
- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir ligeramente el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa. Para las siguientes manos no es necesaria la dilución.
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C. Ni con riesgo de lluvia inminente. La temperatura del soporte ha de estar por encima de 5 °C para evitar su congelación.

En superficies horizontales.

Morteros de cemento:

- Comprobar que el soporte esté totalmente seco, grado de humedad con higrómetro interior al 15%.
- Aplicar una mano de Fijador convenientemente diluido, de tal modo que el acabado quede mate, pero con la máxima cantidad posible de Fijador.
- Las sucesivas manos de Impermeabilizante se aplicarán dejando transcurrir 24 horas entre ellas como mínimo.
- Tras la preparación del soporte se recomienda aplicar una cantidad de producto igual o superior a 1,5 l/m² en varias manos.

Ladrillo, rasilla catalana y tela asfáltica:

- Es recomendable aplicar una vez saneada la superficie, una mano de Imprimación adecuada a cada tipo de superficie, para mejorar la adherencia.

En fachadas.

- Tras la imprimación aplicar una primera mano convenientemente diluida y terminar con las manos necesarias para dejar la cantidad de producto deseada. Se recomienda un mínimo de 0,75 l/m² en varias manos.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	0-5%
Rodillo	0-5%
Pistola air less	0-15%
Pistola air mix	0-15%
Pistola aerográfica	0-15%

Bdb IMPERMEABILIZANTE FIBRADO

Turbo baja presión

0-15%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Soporte enmohecido			
MAX	Fungicida + igual según soporte	igual según soporte	igual según soporte
STD			
Antiguas pinturas en mal estado			
MAX	Eliminar + Fijador	BdB Impermeabilizante Fibrado	BdB Impermeabilizante Fibrado
STD	Eliminar + BdB Impermeabilizante Fibrado		BdB Impermeabilizante Fibrado
Antiguas Pinturas en Buen Estado			
MAX	BdB Impermeabilizante Fibrado	BdB Impermeabilizante Fibrado	BdB Impermeabilizante Fibrado
STD	BdB Impermeabilizante Fibrado		BdB Impermeabilizante Fibrado
Ladrillo			
MAX	BdB Impermeabilizante Fibrado	BdB Impermeabilizante Fibrado	BdB Impermeabilizante Fibrado
STD	BdB Impermeabilizante Fibrado		BdB Impermeabilizante Fibrado
Soportes deleznales			
MAX	Fijador + BdB Impermeabilizante Fibrado	BdB Impermeabilizante Fibrado	BdB Impermeabilizante Fibrado
STD	BdB Impermeabilizante Fibrado		BdB Impermeabilizante Fibrado
Morteros de cemento			
MAX	Fijador + BdB Impermeabilizante Fibrado	BdB Impermeabilizante Fibrado	BdB Impermeabilizante Fibrado
STD	BdB Impermeabilizante Fibrado diluido		BdB Impermeabilizante Fibrado

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

5 Kg, 20 Kg