


FICHA TÉCNICA
DATA SHEET



BLANCO BRILLO



BLANCO MATE



REVESTIMIENTO
WALL TILES



REVESTIMIENTO PASTA ROJA
RED BODY WALL TILES

FORMATO/ SIZE		COLORES /COLORS	GRUPO /GROUP	TIPO/TIPE
30X60 cm / 12"x24"		BLANCO BRILLO / BLANCO MATE	BIII	Revestimiento / Wall tile
UNE-EN 14411:2016				
DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		NORMA / STANDARD	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	
Absorción de agua / Water absorbtion		UNE-EN-ISO 10545-3	Ev>10 %	Cumple / Complies
Fuerza de riotura /Breaking strength		UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 600 N	Cumple / Complies
Resistencia a la flexión /Resistance of flexion		UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 12 N/mm2	Cumple / Complies
Abrasión superficial / Surface abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7	-	-
Resistencia al cuarteo / Cracking resistance		UNE-EN-ISO 10545-11	Requerido / Requested	Cumple / Complies
Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN-ISO 10545-12	-	-
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos y aditivos piscina / Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN-ISO 10545-13	Mínimo clase B / Minimum class B	Cumple / Complies
	Ácidos a baja concentración/ / Low concentration of acids	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado / Declared value	Mínimo clase LB / Minimum class LB
	Bases a baja concentración/ / Low concentration of alkalis	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado / Declared value	Mínimo clase LB / Minimum class LB
Resistencia a las manchas / Resistance to stains		UNE-EN-ISO 10545-14	Mínimo clase 3 / Minimum class 3	Cumple / Complies
UNE-41901 EX				
Péndulo / Pendulum				
BS 7976-2:2002+A1:2013				
Resistencia al deslizamiento (Péndulo) : Método operativo (PTV)/ Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV)				-
ANSI A137. 1:2017. 9.6				
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.)/ Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)				-
DIN 51130:2014-5				
Ángulo crítico deslizamiento (Rampa)/ Critical angle of slip (Inclined platform)				-
DIN 51097				
Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo/ Critical angle of slip wet-loaded barefood areas				-
Resistencia al rayado / Hardness (MOHS)		EN-101	Valor declarado / Declared value	Mínimo 3 / Minimum 3