

URSA AIR

Zero IN M8703



Manta de lana mineral URSA AIR para el aislamiento interior de conductos de metálicos de climatización, conforme a la norma UNE EN 14303 recubierta por una de sus caras con tejido negro absorbente acústico.

Aplicación recomendada

- Aislamiento térmico y acústico de conductos metálicos de climatización.



DoP 34AIR32GT16091



0099/CPD/A43/0338



020/003462



Applus⁺ TEINONE

11/4298-3054

Características	Norma	Valor
Código designación		MW- EN 14303-T3
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 EN 12939	10°C - 0,032 W/mK 20°C - 0,034 W/mK 40°C - 0,037 W/mK 60°C - 0,041 W/mK
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A2-s1,d0
Absorción acústica sin plenum (α)		0,55

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica a 10°C $m^2 \cdot K/W$	Ud /paquete	m^2 /paquete	paquete /palet	m^2 /palet
2135003	25	1,20	18,00	0,78	1	21,60	18	388,80
2135973	40	1,20	11,50	1,25	1	13,80	18	248,40

Prestaciones acústicas								
Atenuación acústica en un tramo recto (dB/m)	Sección	Frecuencia (Hz)						
		125	250	500	1000	2000		
		Coeficiente de absorción acústica (α)						
		0,10	0,30	0,55	0,75	0,95		
	200x200	0,84	3,89	9,09	14,04	19,54		
	300x400	0,49	2,27	5,30	8,19	11,40		
	400x500	0,38	1,75	4,09	6,32	8,80		
	400x700	0,33	1,53	3,57	5,51	7,68		
	500x1000	0,25	1,17	2,73	5,86	5,86		

Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) en www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes.



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Excelente comportamiento al fuego



Máxima calidad



Fácil instalación



Reciclable