

URSA PULS'R 47



DoP 335FL4714121



4/D/058/950

14/D/58/950

Loose white mineral wool without binders, non-combustible and water-repellent to be applied by blowing.

Suggested applications

- Attic and garrets insulation
- Ceilings

Laine minérale blanche sans liants, incombustible et hydrofuge à appliquer en soufflant.

Application recommandée

- Isolation des combles perdus.
- Faux plafonds.

Lana mineral blanca sin ligantes, incombustible y repelente al agua para aplicar por soplado.

Aplicación recomendada

- Aislamiento bajo cubiertas.
- Falsos techos.

Characteristics Caractéristiques Características	Standard Norme Norma	Value Valeur Valor
Designation code Référence Código designación		MW EN14064-1 A1-S1-MU1
Reaction to fire (Euroclases) Réaction au feu (Euroclasse) Reacción al fuego (Euroclases)		A1
Thermal Conductivity ($\lambda_{90/90}$) Conductivité Thermique ($\lambda_{90/90}$) Conductividad Térmica ($\lambda_{90/90}$)		0,047 W/(m.k)
Short term water absorption Niveau d'absorption d'eau à court terme Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Settlement Tassement Asentamiento		S1

Code Code Código	Bag size Dimensions du sac Dimensiones saco (cm)	Availability Disponibilité Disponible	Kg / bag Kg / sac Kg / saco	Bag / pallet Sacs / Palette Sacos / palet	Kg / pallet Kg / Palette Kg / palet
2139602	110 x 55 x 18	Stock	16,60	39	647,40

Certified thermal conductivity

Board on the back of each bag according to 5.6 item of technical test 20 / 14-325 * 01 Mod.

Conductivité thermique certifiée

Tableau au dos de chaque sac selon le point 5.6 de l'essai technique 20 / 14-325 * 01 Mod.

Conductividad térmica certificada

Tabla en la parte posterior de cada saco conforme al punto 5.6 del ensayo técnico 20/14-325*01 Mod.

Thermal resistance Résistance thermique Resistencia térmica	Post-settlement thickness Épaisseur après tassement Espesor post asentamiento	Minimum thickness Épaisseur minimum Espesor mínimo	Minimum covering range Pouvoir couvrant minimum Poder de cubrición mínimo	Minimum bag quantity per 100 m ² Nombre minimal de sacs pour 100 m ² Nº mínimo de sacos por 100 m ²
R (m ² ·K/W)	mm	mm	kg/m ²	
2,00	94	95	1,00	6
2,50	118	120	1,30	7,5
3,00	141	145	1,60	9,1
3,50	165	170	1,80	10,7
4,00	188	190	2,00	11,9
4,50	212	215	2,30	13,5
5,00	235	240	2,50	15
5,50	259	265	2,80	16,6
6,00	282	285	3,00	17,9
6,50	306	310	3,30	19,4
7,00	329	335	3,50	21
7,50	353	360	3,80	22,6
8,00	376	380	4,00	23,8
8,50	400	405	4,30	25,4

Thermal resistance Résistance thermique Resistencia térmica	Post-settlement thickness Épaisseur après tassement Espesor post asentamiento	Minimum thickness Épaisseur minimum Espesor mínimo	Minimum covering range Pouvoir couvrant minimum Poder de cubrición mínimo	Minimum bag quantity per 100 m ² Nombre minimal de sacs pour 100 m ² Nº mínimo de sacos por 100 m ²
R (m ² ·K/W)	mm	mm	kg/m ²	
9,00	423	430	4,50	26,9
9,50	447	455	4,80	28,5
10,00	470	475	5,00	29,8
10,50	494	500	5,20	31,3
11,00	517	525	5,50	32,9
11,50	541	550	5,80	34,5
12,00	564	570	6,00	35,7
12,50	588	595	6,20	37,3
13,00	611	620	6,50	38,8
13,50	635	645	6,80	40,4
14,00	658	665	7,00	41,7
14,50	682	690	7,20	43,2
15,00	705	715	7,50	44,8

Just for information, one PULS'R 47 pallet equates to approximately two works of 100 m² with an R = 7 m²·K/W
À titre d'information, une palette PULS'R 47 représente environ deux chantiers de 100 m² pour R = 7 m²·K/W
A título informativo, un palet de PULS'R 47 equivale aproximadamente a dos obras de 100 m² para R=7 m²·K/W