



URSA TERRA

Plus 32 T0003



DoP 34TER32NK21111

Panneau de laine minérale de haute densité URSA TERRA sans revêtement.

Applications recommandées

- Isolation thermique et acoustique des murs extérieurs de double couche de brique et des façades ventilées.

Caractéristiques techniques

Conductivité Thermique ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m-K
Classement feu (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Résistance au flux de l'air (r')	EN 29053	AFr10 ≥ 10 kPa-s/m ²
Absorption acoustique (α)		AWi
Tolérance d'épaisseur	EN 823	T3
Stabilité dimensionnelle ($\Delta\epsilon$) (70°C 90% d'humidité)	EN 1604	< 1%
Perméabilité à la vapeur de laine (μ)	EN 12086	MU1
Absorption d'eau à court terme	EN 1609	≤ 1 kg/m ²
Absorption d'eau à long terme	EN 12087	≤ 3 kg/m ²
Densité nominale env.		30 Kg/m ³
Chaleur spécifique env. (C_p)		800 J/Kg-K

Code de désignation

MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLP-DS(70,90)-AWi



Code	Épaisseur mm	Largeur m	Longueur m	Logistic	m ² / colis	Colis / palette	m ² / palette	Absorption acoustique α_w	Résistance thermique m ² -K/W
2142291	30	1,20	13,50	NS	16,20	18	291,60	0,80	0,90
2142773	40	0,40	9,20	NS	11,04	18	198,72	0,85	1,25
2141356	50	0,40	8,10	S	9,72	18	174,96	0,95	1,55
2141357	60	0,40	8,10	NS	9,72	18	174,96	1,00	1,85
2141623	60	0,60	8,10	NS	9,72	18	174,96	1,00	1,85
2141358	80	0,40	5,40	NS	6,48	18	116,64	1,00	2,50
2141943	80	1,20	5,40	NS	6,48	18	116,64	1,00	2,50
2141359	100	0,40	5,40	NS	6,48	18	116,64	1,00	3,10
2142494	100	1,20	5,40	NS	6,48	18	116,64	1,00	3,10

Code	Épaisseur mm	Largeur m	Longueur m	Logistic	m ² / colis	Colis / palette	m ² / palette	Absorption acoustique α_w	Résistance thermique m ² -K/W
2141708	40	0,60	1,35	S	12,15	16	194,40	0,85	1,25
2142452	50	0,40	1,35	S	6,48	24	155,52	0,95	1,55
2141709	50	0,60	1,35	S	9,72	16	155,52	0,95	1,55
2142866	60	0,40	1,35	NS	5,40	24	129,60	1,00	1,85
2141731	60	0,60	1,35	S	8,10	16	129,60	1,00	1,85
2142867	80	0,40	1,35	NS	3,78	24	90,72	1,00	2,50
2141732	80	0,60	1,35	S	5,67	16	90,72	1,00	2,50
2141733	100	0,60	1,35	S	4,86	16	77,76	1,00	3,10
2141735	120	0,60	1,35	S	4,05	16	64,80	1,00	3,75
2141736	140	0,60	1,35	NS	3,24	16	51,84	1,00	4,35