



URSA TERRA

Plus 32 T0003



DoP 34NAV32NK22051

Panel semirrígido de lana mineral conforme a los Módulos B y D de la Directiva 2014/90/UE dentro de la clasificación MED/3.13: materiales incombustibles; no hidrófila de altas prestaciones mecánicas, sin revestimiento.



B17/000017
IMO MSC.307(88)-(Código PEF 2010)
MED/3.13: materiales incombustibles



Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./Pq	m ² /Pq	Pq /palet	m ² /palet	α _w	Rt m ² ·K/W
2143450	50	0,60	1,35	C	12	9,72	16	155,52	0,95	1,55
2143452	60	0,60	1,35	C	10	8,10	16	129,60	1,00	1,85
2143453	80	0,60	1,35	C	7	5,67	16	90,72	1,00	2,50

Características técnicas

Conductividad térmica Lambda (λ90/90)	0,032 W/m·K
Comportamiento al fuego	MATERIAL INCOMBUSTIBLE
Absorción agua a corto plazo	WS < 1Kg/m ² 24h
Absorción agua a largo plazo	WLP < 3Kg/m ² 28d
Resistencia paso del aire Afr	Afr10 ≥ 10 kPa·s/m ²
Estabilidad dimensional 70 °c 90% humedad	DS(70,90)
Absorción acústica (α)	AWi α=1 a partir espesor 60 mm
Temperatura máxima de aplicación	200°C lana
Densidad nominal aproximada	30 Kg/m ³