



URSA XPS

HR L



Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis



DoP 33XPSH3016111

Painel de poliestireno extrudido URSA XPS, conforme a norma UNE EN 13164, de superfície lisa e mecanizado lateral meia madeira. URSA XPS pode ser utilizado num intervalo amplo de temperaturas desde -50°C até +75°C.

Aplicação recomendada

- Cobertura inertida.
- Solos.

Painel

Código	Lambda (λ90/90) W/m-K	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Dis.	Ud./ Pacote	m²/ Pacote	m²/ paleta	Rt m²-K/W
2133766	0,029	40	0,6	1,25	C	9	6,75	94,50	1,35
2117625	0,029	50	0,6	1,25	C	8	6,00	72,00	1,70
2117634	0,029	60	0,6	1,25	C	7	5,25	63,00	2,05
2117636	0,029	80	0,6	1,25	C	5	3,75	45,00	2,75
2117637	0,029	100	0,6	1,25	C	4	3,00	36,00	3,45

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	Espessura ≤ 60	EN 12667 EN 12939	0,029 W/m-K
Reação ao fogo (Euroclases)		EN 13501-1	E
Resistência a compressão		EN 826	300 kPa
Fluência compressão (2% 50 anos)		EN 1606	125 kPa
Estabilidade dimensional (Δε) (70°C 90% de umidade)		EN 1604	≤5%
Deformação por carga e temperatura		EN 1605	≤5%
Tolerância da espessura		EN 823	T1
Absorção por imersão total		EN 12087	≤ 0,7%
Resistência ao gelo-degelo		EN 12091	FTCD1
Densidade nominal aproximada			34 Kg/m³
Calor específico aproximado (C _p)			1450 J/Kg-K

Código de designação

XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1