


URSA TERRA

P4252 VN



Painel semi-rígido de lã mineral URSA TERRA conforme a norma UNE EN 13162, não hidrófila, revestida com um véu negro. Fornecida em painel enrolado.

Aplicação recomendada

- Tetos falsos e perfurados.

DoP 34TER34VVV21031



0099/CPR/A43/0280 020/003326

Características	Norma UNE	Valor
Código de designação		MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WL(P)-AW
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,034 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Absorção acústica (α)		AW
Resistencia específica a passagem do ar (r')	EN 29053	AFr5 ≥ 5 kPa·s/m ²
Tolerância de espessura	EN 823	T3
Permeabilidade ao vapor (μ)	EN 12086	MU1
Absorção de água a curto prazo	EN 1609	≤ 1 kg/m ²
Absorção de água a longo prazo	EN 12087	≤ 3 Kg/m ²
Densidade nominal aproximada		22 Kg/m ³
Calor específico aproximado (C_p)		800 J/Kg·K

Rolo

Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistencia térmica m ² ·K/W	Alfa global α_v	Ud /pacote	m ² /pacote	pacote /paleta	m ² /paleta
2141622	25	0,60	15,00	0,70	—	2	18,00	18	324,00
2141530	25	1,20	15,00	0,70	—	1	18,00	18	324,00
—	40	1,20	12,00	1,15	0,75	1	14,40	18	259,20
2141509	50	1,20	10,80	1,45	0,95	1	12,96	18	233,28
2141351	60	1,20	8,50	1,75	1,00	1	10,20	18	183,60
2141352	80	1,20	6,50	2,35	1,00	1	7,80	18	140,40
2141290	100	0,60	5,40	2,90	1,00	2	6,48	18	116,64
2142352	100	1,20	5,40	2,90	1,00	1	6,48	18	116,64
2142076	120	1,20	4,70	3,50	1,00	1	5,64	18	101,52
2142116	140	1,20	4,70	4,10	1,00	1	5,64	18	101,52
—	160	1,20	3,70	4,70	1,00	1	4,44	18	79,92
—	180	1,20	3,20	5,25	1,00	1	3,84	18	69,12
—	200	1,20	2,70	5,85	1,00	1	3,24	18	58,32

