


URSA TERRA

Painel papel P1051



Painel semi-rígido de lã mineral URSA TERRA conforme a norma UNE 13162, não hidrófila, revestida numa das faces com papel Kraft. Fornecimento em painel.

Aplicação recomendada

- Medianas com piso laminado de gesso cartonado.
- Isolamento intermediário em paredes de fábrica de parede dupla.
- Tetos falsos de placas de gesso laminado.

DoP 34TER37KP21061



020/002817



DIT 380R/21



Características	Norma UNE	Valor
Código de designação		MW-EN 13162- T3-Z3-WS-AFr5
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,037 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	F
Tolerância de espessura	EN 823	T3
Resistencia específica a passagem do ar (r')	EN 29053	AFr5 ≥ 5 kPa·s/m ²
Resistencia a la difusión del vapor (Z)	EN 12086	Z3 $S_d = 2,025$ m
Absorción agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 Kg/m ²
Densidade nominal aproximada		15 Kg/m ³
Calor específico aproximado (C_p)		800 J/Kg·K



Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistencia térmica m ² ·K/W	Ud /pacote	m ² /pacote	pacote /paleta	m ² /paleta
2137705	50	0,60	1,35	1,35	16	12,96	20	259,20
2075020	60	0,60	1,35	1,60	13	10,53	20	210,60
2141510	75	0,60	1,35	2,00	10	8,10	20	162,00
2142395	80	0,60	1,35	2,15	9	7,29	20	145,80
2138624	100	0,60	1,35	2,70	8	6,48	20	129,60
2138626	120	0,60	1,35	3,20	6	4,86	20	97,20
2141521	150	0,60	1,35	4,05	5	4,05	20	81,00

