


Painel rígido de lã mineral URSA TERRA conforme a norma UNE EN 13162, não hidrófila, sem revestimento. Fornecida em painel

Aplicação recomendada

- Isolamento para pavimento.

DoP 34TER33NK16111



0099/CPR/A43/0231 020/003018

Características	Norma UNE	Valor
Código de designação		MW-EN 13162-T6-CS(10)5-CP5-MU1-SD10-AW
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,032 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	A2-s1,d0
Tolerância de espessura	EN 823	T6
Permeabilidade ao vapor (μ)	EN 12086	MU1
Rigidez dinâmica (s^{-1})	EN 29052	<10 MN/m ³
Resistencia a compresión CS (10)	EN 826	> 5 kPa
Compresibilidad (c)	EN 1604	< 5 mm
Densidade nominal aproximada		70 Kg/m ³
Calor específico aproximado (C_p)		800 J/Kg·K



Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistencia térmica m ² ·K/W	Alfa global α_w	Ud /pacote	m ² /pacote	pacote /paleta	m ² /paleta
2131765	20	0,60	1,20	0,60	0,50	17	12,24	16	195,84
2141803	25	0,60	1,20	0,75	0,50	13	9,36	16	149,76

