


URSA TERRA

Sol T70P



DoP 34TER33NK16111

Painel rígido de lã mineral URSA TERRA conforme a norma UNE EN 13162, não hidrófila, sem revestimento. Fornecida em painel.

Aplicação recomendada


- Isolamento para pavimento.



Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis



Ref. ensayo IN 166/05/IMP de acuerdo a la norma UNE EN ISO 140-8:1998



Painel

Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Dis.	Ud./ Pacote	m ² / Pacote	Pacote /paleta	m ² / paleta	α _w	Rt m ² ·K/W
2131765	20	0,60	1,20	S	17	12,24	16	195,84	0,50	0,60
2141803	25	0,60	1,20	C	13	9,36	16	149,76	0,50	0,75

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	A2-s1,d0
Absorção acústica (α)		AWi
Tolerância de espessura	EN 823	T6
Estabilidade dimensional (Δε) (70°C 90% de umidade)	EN 1604	< 1%
Resistência à compressão CS (10)	EN 826	>5 kPa
Compressibilidade (c)	EN 1604	<5 mm
Rigidez dinâmica (s´)	EN 29052	<10 MN/m ³
Permeabilidade ao vapor (μ)	EN 12086	MU1
Densidade nominal aprox.		70 Kg/m ³
Calor específico aprox. (C _p)		800 J/Kg·K

Código de designação

MW-EN 13162-T6-CS(10)5-CP5-MU1-SD10-DS(70,90)-AWi