



DoP 34TER32VV21061



Painel semi-rígido de lã mineral Ursa Terra de alto desempenho térmico, acústico e mecânico de acordo com a norma UNE EN 13162, não hidrofílico, revestido na face externa com véu preto reforçado. Fornecido em painel e painel enrolado.

Aplicação recomendada

- Fachada ventilada.



0099/CPR/A43/0683 020/003908

Características	Norma UNE	Valor
Código de designação		MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr10-WL(P)
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,032 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Tolerância de espessura	EN 823	T3
Resistencia específica a passagem do ar (r')	EN 29053	AFr10 ≥ 10 kPa·s/m ²
Permeabilidade ao vapor (μ)	EN 12086	MU1
Absorção de água a curto prazo	EN 1609	≤ 1 Kg/m ²
Absorção de água a longo prazo	EN 12087	≤ 3 Kg/m ²
Densidade nominal aproximada		30 Kg/m ³
Calor específico aproximado (C_p)		800 J/Kg·K



Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistencia térmica m ² ·K/W	Alfa global* α_w	Ud /pacote	m ² /pacote	pacote /paleta	m ² /paleta
2142642	40	1,20	8,60	1,25	0,75	1	10,32	18	185,76
2142987	50	1,20	7,50	1,55	1,00	1	9,72	18	162,00
2142651	60	1,20	6,75	1,85	1,00	1	8,10	18	145,80
2142155	80	1,20	5,40	2,50	1,00	1	6,48	18	116,64
2142461	100	1,20	5,40	3,10	1,00	1	6,48	18	116,64
2142344	120	1,20	2,70	3,75	1,00	1	3,24	18	58,32
2142856	140	0,60	2,70	4,35	1,00	2	3,24	18	58,32
2142156	140	1,20	2,70	4,35	1,00	1	3,24	18	58,32



Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistencia térmica m ² ·K/W	Alfa global* α_w	Ud /pacote	m ² /pacote	pacote /paleta	m ² /paleta
2142708	40	0,60	1,35	1,25	0,75	15	12,15	16	194,40
2142709	50	0,60	1,35	1,55	1,00	12	9,72	16	155,52
2142710	60	0,60	1,35	1,85	1,00	10	8,10	16	129,60
2142707	80	0,60	1,35	2,50	1,00	7	5,67	16	90,72
2142711	100	0,60	1,35	3,10	1,00	6	4,86	16	77,76
—	120	0,60	1,35	3,75	1,00	5	4,05	16	64,80
—	140	0,60	1,35	4,35	1,00	4	3,24	16	51,84

