


URSA TERRA

Vento Plus T0003



Declarações Ambientais
de Produto (DAP) disponíveis



DoP 34TER32NK21101

Painel semi-rígido de lã mineral Ursa Terra conforme a norma UNE 13162, não hidrófila de elevadas prestações mecânicas, sem revestimento. Fornecido em painel e painel enrolado.

Aplicação recomendada

- Fachada ventilada.




Características técnicas

Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Resistência específica a passagem do ar (r')	EN 29053	AFr10 ≥ 10 kPa·s/m ²
Absorção acústica (α)		AWi
Tolerância de espessura	EN 823	T3
Estabilidade dimensional ($\Delta\epsilon$) (70°C 90% de umidade)	EN 1604	< 1%
Permeabilidade ao vapor (μ)	EN 12086	MU1
Absorção de água a curto prazo	EN 1609	≤ 1 kg/m ²
Absorção de água a longo prazo	EN 12087	≤ 3 kg/m ²
Densidade nominal aprox.		30 Kg/m ³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código de designação

MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AWi



Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Dis.	Ud./ Pacote	m ² / Pacote	Pacote /paleta	m ² / paleta	α_w	Rt m ² ·K/W
2142897	50	1,20	8,10	C	1	9,72	18	174,96	0,95	1,55
—	60	1,20	8,10	C	1	9,72	18	174,96	1,00	1,85
—	80	1,20	5,40	C	1	6,48	18	116,64	1,00	2,50
—	100	1,20	5,40	C	1	6,48	18	116,64	1,00	3,10

Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Dis.	Ud./ Pacote	m ² / Pacote	Pacote /paleta	m ² / paleta	α_w	Rt m ² ·K/W
2142758	50	0,60	1,35	C	12	9,72	16	155,52	0,95	1,55
2142757	60	0,60	1,35	C	10	8,10	16	129,60	1,00	1,85
2142515	80	0,60	1,35	C	7	5,67	16	90,72	1,00	2,50
2142759	100	0,60	1,35	C	6	4,86	16	77,76	1,00	3,10
2142780	120	0,60	1,35	C	5	4,05	16	64,80	1,00	3,75
2143062	140	0,60	1,35	C	4	3,24	16	51,84	1,00	4,35