


URSA TERRA

Mur Plus P1203



DoP 34TER32KP21101

Painel semirígido de lana mineral URSA TERRA de altas prestaciones térmicas conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierta con un papel kraft impreso. Suministrado en Painel y Paniel enrollado.

Aplicación recomendada

- Aislamiento intermedio en paredes de doble hoja de fábrica.
- Trasdosado de placa de yeso laminado.

Características técnicas


Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	F
Resistencia específica a passagem do ar (r')	EN 29053	AFr10 $\geq 10 \text{ kPa}\cdot\text{s/m}^2$
Tolerância de espessura	EN 823	T3
Estabilidade dimensional ($\Delta\epsilon$) (70°C 90% de umidade)	EN 1604	< 1%
Resistência à difusão de vapor (Z)	EN 12086	Z3 $S_d=2,025 \text{ m}$
Absorção de água a curto prazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Absorção de água a longo prazo	EN 12087	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Densidade nominal aprox.		30 Kg/m ³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código de designação

MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)



Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis



020/003505



DIT 380R/21



Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Dis.	Ud./Pacote	m ² /Pacote	Pacote/paleta	m ² /paleta	Rt m ² ·K/W
2141164	40	0,40	8,10	C	3	9,72	18	174,96	1,25
2141138	50	0,40	8,10	C	3	9,72	18	174,96	1,55

Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Dis.	Ud./Pacote	m ² /Pacote	Pacote/paleta	m ² /paleta	Rt m ² ·K/W
2141703	40	0,60	1,35	C	13	10,53	16	168,48	1,25
2141701	50	0,60	1,35	S	10	8,10	16	129,60	1,55
2141704	60	0,60	1,35	S	9	7,29	16	116,64	1,85
2141705	80	0,60	1,35	S	7	5,67	16	90,72	2,50
2141706	100	0,60	1,35	S	6	4,86	16	77,76	3,10
2141707	120	0,60	1,35	S	5	4,05	16	64,80	3,75
2142330	140	0,60	1,35	C	4	3,24	16	51,84	4,35