


URSA TERRA

Plus 32 T0003



DoP 34TER32NK21111

Painel semi-rígido de lã mineral Ursa Terra conforme a norma UNE 13162, não hidrófila de elevadas prestações mecánicas, sem revestimento. Fornecido em painel e painel enrolado.

Aplicação recomendada

- Divisórias, trasdosados e tectos falsos de placas de gesso laminado.
- Isolamento intermediário em paredes de fábrica de parede dupla.

Características técnicas

Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Resistência específica a passagem do ar (r')	EN 29053	AFr10 ≥ 10 kPa·s/m ²
Absorção acústica (α)		AWi
Tolerância de espessura	EN 823	T3
Estabilidade dimensional ($\Delta\epsilon$) (70°C 90% de umidade)	EN 1604	< 1%
Permeabilidade ao vapor (μ)	EN 12086	MU1
Absorção de água a curto prazo	EN 1609	≤ 1 kg/m ²
Absorção de água a longo prazo	EN 12087	≤ 3 kg/m ²
Densidade nominal aprox.		30 Kg/m ³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código de designação

MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AWi



Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis



0099/CPR/A43/0616



020/003847



DIT 380R/21



Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Dis.	Ud./Pacote	m ² /Pacote	Pacote/paleta	m ² /paleta	α_w	Rt m ² ·K/W
2142291	30	1,20	13,50	C	1	16,20	18	291,60	0,80	0,90
2142773	40	0,40	9,20	C	3	11,04	18	198,72	0,80	1,25
2141356	50	0,40	8,10	S	3	9,72	18	174,96	0,95	1,55
2141357	60	0,40	8,10	S	3	9,72	18	174,96	1,00	1,85
2141623	60	0,60	8,10	C	2	9,72	18	174,96	1,00	1,85
2141358	80	0,40	5,40	C	3	6,48	18	116,64	1,00	2,50
2141943	80	1,20	5,40	C	1	6,48	18	116,64	1,00	2,50
2141359	100	0,40	5,40	C	3	6,48	18	116,64	1,00	3,10
2142494	100	1,20	5,40	C	1	6,48	18	116,64	1,00	3,10

Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Dis.	Ud./Pacote	m ² /Pacote	Pacote/paleta	m ² /paleta	α_w	Rt m ² ·K/W
2141708	40	0,60	1,35	S	15	12,15	16	194,40	0,80	1,25
2142452	50	0,40	1,35	S	12	6,48	24	155,52	0,95	1,55
2141709	50	0,60	1,35	S	12	9,72	16	155,52	0,95	1,55
2142866	60	0,40	1,35	C	10	5,40	24	129,60	1,00	1,85
2141731	60	0,60	1,35	S	10	8,10	16	129,60	1,00	1,85
2142867	80	0,40	1,35	C	7	3,78	24	90,72	1,00	2,50
2141732	80	0,60	1,35	S	7	5,67	16	90,72	1,00	2,50
2141733	100	0,60	1,35	S	6	4,86	16	77,76	1,00	3,10
2141735	120	0,60	1,35	S	5	4,05	16	64,80	1,00	3,75
2141736	140	0,60	1,35	C	4	3,24	16	51,84	1,00	4,35