



URSA XPS

HR L



Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP)



DoP 33XPSH3016111

Panel de poliestireno extruido URSA XPS conforme a la norma UNE EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera. Puede utilizarse dentro de un amplio margen de temperaturas que abarca desde -50°C hasta +75°C.

Aplicación recomendada

- Cubierta invertida.
- Suelos.

Panel

Código	Lambda (λ90/90) W/m·K	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./Pq	m²/Pq	m²/palet	Rt m²·K/W
2133766	0,029	40	0,6	1,25	C	9	6,75	94,50	1,35
2117625	0,029	50	0,6	1,25	C	8	6,00	72,00	1,70
2117634	0,029	60	0,6	1,25	C	7	5,25	63,00	2,05
2117636	0,029	80	0,6	1,25	C	5	3,75	45,00	2,75
2117637	0,029	100	0,6	1,25	C	4	3,00	36,00	3,45

Características técnicas

Lambda (λ90/90) espesor ≤ 60	EN 12667 EN 12939	0,029 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	E
Resist. a la compresión	EN 826	300 kPa
Fluencia compresión 2% 50 años	EN 1606	125 kPa
Estabilidad dimensional (Δε) (70°C 90% humedad)	EN 1604	≤5%
Deformación bajo carga y temperatura	EN 1605	≤5%
Tolerancia en el espesor	EN 823	T1
Absorción inmersión total	EN 12087	≤ 0,7%
Resistencia hielo deshielo	EN 12091	FTCD1
Densidad nominal aproximada		34 Kg/m³
Calor específico aproximado (C _p)		1450 J/Kg·K

Código designación

XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1