URSA TERRA

Vento P4252





DoP 34TER34VV22021

Panneau de laine minérale URSA TERRA, revêtu sur une face d'un voile de verre noir.

Applications recommandées

- Isolation thermique et acoustique des façades extérieures ventilées.

D'autres applications possibles

- Isolation thermique et conditionnement acoustique des plafonds perforés.

Caractéristiques techniques

Conductivité Thermique (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,034 W/m·K
Classement feu (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Résistance au fluxe de l'air (r')	EN 29053	AFr5 ≥ 5 kPa·s/m²
Absorption acoustique (α)		AWi
Tolérance d'épaisseur	EN 823	T3
Stabilité dimensionnelle (Δε) (70ºC 90% d'humidité)	EN 1604	< 1%
Perméabilité à la vapeur de laine (μ)	EN 12086	MU1
Absorption d'eau à court terme	EN 1609	≤ 1 kg/m²
Absorption d'eau à long terme	EN 12087	≤ 3 kg/m²
Densité nominale env.		22 Kg/m³
Chaleur spécifique env. (C_p)		800 J/Kg·K

Code de désignation
MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AWi

λ 0,034 · Classement feu A1 · Résistant à l'eau WS · Résistant à l'eau WLp

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Garantía de calidad medioambiental >50% vidrio reciclado 270/001

0099/CPR/A43/0280 020/003326

Panneau colis

Code	Épaisseur mm	Largeur m	Longueur m	Logistic	m² / colis	Colis / palette	m² / palette	Absorption acoustique α_w	Résistance thermique m²·K/W
2142692	40	0,60	1,35	S	12,15	20	243,00	0,75	1,15
2142653	50	0,60	1,35	S	9,72	20	194,40	0,95	1,45
2142693	60	0,60	1,35	S	8,10	20	162,00	1,00	1,75
2142694	80	0,60	1,35	S	5,67	20	113,40	1,00	2,35
2142695	100	0,60	1,35	S	4,86	20	97,20	1,00	2,90
2142696	120	0,60	1,35	S	4,05	20	81,00	1,00	3,50
2142691	140	0,60	1,35	NS	3,24	20	64,80	1,00	4,10
2142698	160	0,60	1,35	NS	3,24	20	64,80	1,00	4,70
2142697	180	0,60	1,35	NS	2,43	20	48,60	1,00	5,25
——	200	0,60	1,35	NS	2,43	20	48,60	1,00	5,85

URSA Ibérica Aislantes, S.A. ursa.export@ursa.com · www.ursa.es