

URSA PUREONE

Pure 32PP



Panel de lana mineral URSA PUREONE conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierta con un papel kraft. Suministrada en panel.

Aplicación recomendada

- Fachadas por el interior.



DoP 33PU032KP16111



09/083/600

Características	Norma	Valor
Código designación		MW-EN 13162-T3-WS-MU1
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,032 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Tolerancia en el espesor		T3
Transmisión del vapor de agua (μ)	EN 12806	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$

☰ Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica $\text{m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$	Ud /paquete	m^2 /paquete	paquete /palet	m^2 /palet
2131852	101	0,60	1,35	3,15	6	4,86	12	58,32
2132848	120	0,60	1,35	3,75	5	4,05	12	48,60
2139028	140	0,60	1,35	4,35	4	3,24	12	38,88

Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) en www.ursa.es/archivo/?type=dap



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Suave al tacto



Fácil instalación



Ahorro



Reciclable