



URSA TERRA

Manta papel T1021



Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP)



020/004043

DoP 34TER40KP22061

Manta de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierta con un papel kraft. Suministrada en rollo.

Aplicación recomendada

- Aislamiento entre tabiquillos.
- Aislamiento bajo cubierta.
- Falsos techos de placa de yeso laminado.



Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./Pq	m ² /Pq	Pq /palet	m ² /palet	Rt m ² -K/W
2143431	60	1,20	12,50	C	1	15,00	24	360,00	1,50
2143422	80	0,60	11,00	C	2	13,20	24	316,80	2,00
2143420	80	1,20	11,00	C	1	13,20	24	316,80	2,00
—	100	0,60	8,00	C	2	9,60	24	230,40	2,50
2143421	100	1,20	8,50	C	1	10,20	24	244,80	2,50
—	120	1,20	6,50	C	1	7,80	24	187,20	3,00
—	140	1,20	5,50	C	1	6,60	24	158,40	3,50
—	160	1,20	5,50	C	1	6,60	24	158,40	4,00
—	180	1,20	4,50	C	1	5,40	24	129,60	4,50
—	200	1,20	4,50	C	1	5,40	24	129,60	5,00
—	220	1,20	3,50	C	1	4,20	24	100,80	5,50
—	240	1,20	3,75	C	1	4,50	24	108,00	6,00
—	260	1,20	3,50	C	1	4,20	24	100,80	6,50

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,040 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	F
Tolerancia en el espesor	EN 823	T1
Resistencia a la difusión del vapor (Z)	EN 12086	Z3 S _d =2,025 m
Densidad nominal aprox.		12 Kg/m ³
Calor específico aprox. (C _p)		800 J/Kg·K

Código designación
MW-EN 13162-T1-Z3