


URSA TERRA

Mur AluPlus P2003



Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis





DoP 34TER32AK21101

Painel semi-rígido de lã mineral Ursa Terra em conformidade com a norma UNE EN 13162, não hidrofílico, revestido com um papel kraft de alumínio que actua como uma barreira de vapor.

Aplicação recomendada

- Isolamento intermediário em paredes de fábrica de parede dupla.
- Trasdoso de placas de gesso laminado.

Painel



Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Dis.	Ud./ Pacote	m²/ Pacote	Pacote /paleta	m²/ paleta	α_w	Rt m²·K/W
—	40	0,60	1,35	C	15	12,15	16	194,40	1,25	
—	50	0,60	1,35	C	12	9,72	16	155,52	1,55	
—	60	0,60	1,35	C	10	8,10	16	129,60	1,85	
2142712	80	0,60	1,35	C	7	5,67	16	90,72	2,50	
2142785	100	0,60	1,35	C	6	4,86	16	77,76	3,10	
—	120	0,60	1,35	C	5	4,05	16	64,80	3,75	
—	140	0,60	1,35	C	4	3,24	16	51,84	4,35	

Características técnicas

Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	B-s1,d0
Resistencia específica a passagem do ar (r')	EN 29053	AFr10 ≥ 10 kPa·s/m²
Tolerância de espessura	EN 823	T3
Estabilidade dimensional ($\Delta\epsilon$) (70°C 90% de umidade)	EN 1604	< 1%
Resistência à difusão de vapor (Z)	EN 12086	Z100 $S_d=67,5$ m
Absorção de água a curto prazo	EN 1609	≤ 1 kg/m²
Absorção de água a longo prazo	EN 12087	≤ 3 kg/m²
Densidade nominal aprox.		30 Kg/m³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código de designação

MW-EN 13162-T3-Z100-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)