

URSA PUREONE

Pure 32PP



Painel de lã mineral Ursa PUREONE conforme a norma UNE EN 13162, não hidrófila, revestido numa das suas faces por um papel Kraft. Fornecida em painel.

Aplicação recomendada

- Fachadas pelo interior.



DoP 33PU032KP16111



09/083/600

Características	Norma UNE	Valor
Código de designação		MW-EN 13162-T3-WS-MU1
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,032 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Tolerância de espessura	EN 823	T3
Permeabilidade ao vapor (μ)	EN 12806	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Densidade nominal aproximada		30 Kg/m ³
Calor específico aproximado (C_p)		800 J/Kg·K

Painel

Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistencia térmica m ² ·K/W	Ud /pacote	m ² /pacote	pacote /paleta	m ² /paleta
2131852	101	0,60	1,35	3,15	6	4,86	12	58,32
2132848	120	0,60	1,35	3,75	5	4,05	12	48,60
2139028	140	0,60	1,35	4,35	4	3,24	12	38,88



Excelente isolamento térmico



Excelente isolamento térmico



Não irritante



Fácil instalação



Poupança



Reciclável

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis

