

URSA PUREONE

Pure Floc KD



λ
0,034



Lã mineral branca URSA PUREONE de acordo com a norma UNE EN 13162, não hidrofílica.

Aplicação recomendada

- Paredes de chapa dupla de fábrica.
- Partições e trasdosados.
- Tetos falsos.



0099/CPB/A43/0681



DoP 34WBWPFKD19011



Características	Norma UNE	Valor
Código de designação		MW EN 14064-1-S1-AFr5-MU1-WS
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,034 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Asentamiento	EN 14064-1	S1
Permeabilidad del vapor de agua (μ)	EN 12806	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 Kg/m ²
Densidade nominal aproximada		35 Kg/m ³
Calor específico aproximado (C_p)		800 J/Kg·K

Código	Dimensões do saco (cm)	Disponível	Kg / saco	Sacos / paleta	u. paleta / caminhão	Kg / caminhão
2141179	110 x 55 x 18	Stock	16,60	39	16	10.358,40
2142215	110 x 55 x 18	Stock	16,60	26	24	10.358,40

URSA PUREONE Pure Floc KD é um isolamento insuflado de lã mineral branca que é usado tanto em paredes de fábricas de tijolos de paredes duplas como em paredes e divisórias de gesso laminado. Com uma densidade nominal de 35 kg / m³ e um lambda de 0,034 W / m.K, este produto possui excelente desempenho e é injetado mecanicamente na câmara de ar existente preenchendo a fenda sem juntas, classificada S1 para assentamento e estabilidade dimensional.



* Melhoria do teste de isolamento de ruído para ruído aéreo de tijolo duplo isolado em fábrica com câmara de ar cheia da URSA PUREONE Pure Floc KD de acordo com a UNE-EN ISO 10140-2: 2011 e UNE-EN ISO 10140-1: 2016 (Anexo G) .



Excelente isolamento térmico



Excelente isolamento térmico



Resistente ao fogo



Não irritante



Fácil instalação



Poupança



Reciclável

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis

