


# URSA PUREONE

Pure 32QP



$\lambda$   
0,032



Painel de lã mineral URSA PUREONE conforme a norma UNE EN 13162, não hidrófila, revestido numa das suas faces por um papel Kraft. Fornecida em rolo.

**Aplicação recomendada**

- Coberturas.
- Fachadas pelo interior.



09/083/600

DoP 33PU032KP16111

Características	Norma UNE	Valor
Código de designação		MW-EN13162-T3-WS-MU1
Lambda ( $\lambda_{90/90}$ )	EN 12667 / EN 12939	0,032 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	F
Tolerancia al Espesura	EN 823	T3
Permeabilidade ao vapor ( $\mu$ )	EN 12806	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Densidade nominal aproximada		30 Kg/m <sup>3</sup>
Calor específico aproximado ( $C_p$ )		800 J/Kg·K

Rolo

Código	Espesura mm	Largura m	Comprimento m	Resistencia térmica m <sup>2</sup> ·K/W	Ud /pacote	m <sup>2</sup> /pacote	pacote /paleta	m <sup>2</sup> /paleta
2139178	101	1,20	2,70	3,15	1	3,24	18	58,32
2132846	120	1,20	2,70	3,75	1	3,24	18	58,32
2139017	140	1,20	2,70	4,35	1	3,24	18	58,32
2139027	160	1,20	2,70	5,00	1	3,24	18	58,32



Excelente isolamento térmico



Excelente isolamento térmico



Não irritante



Fácil instalação



Poupança



Reciclável

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis

