


URSA PUREONE

Pure 35QP



λ
0,035



Painel de lã mineral URSA PUREONE conforme a norma UNE EN 13162, não hidrófila, revestido numa das suas faces por um papel Kraft. Fornecida em rolo.

Aplicação recomendada

- Isolamento de coberturas com teto falso.
- Coberturas inclinadas.
- Fachadas pelo interior.



10/083/656

DoP 33PU035NK16111

Características	Norma UNE	Valor
Código de designação		Espessura de 120 a 200 mm MW-EN 13162-T2-WS-MU1-AFr5 Espessura de 220 a 240 mm MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,035 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	F
Tolerância de espessura	EN 823	T2
Permeabilidade ao vapor (μ)	EN 12806	MU1
Absorção de água a curto prazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Densidade nominal aproximada		22 Kg/m ³
Calor específico aproximado (C_p)		800 J/Kg·K

Rolo

Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistencia térmica m ² ·K/W	Ud /pacote	m ² /pacote	pacote /paleta	m ² /paleta
2133070	120	1,20	5,40	3,40	1	6,48	18	116,64
2139013	151	1,20	4,20	4,30	1	5,04	18	90,72
2139014	180	1,20	3,60	5,10	1	4,32	18	77,76
2133065	200	1,20	3,20	5,70	1	3,84	18	69,12
2133066	220	1,20	3,00	6,25	1	3,60	18	64,80
2139015	240	1,20	2,70	6,85	1	3,24	18	58,32



Excelente isolamento térmico



Excelente isolamento térmico



Não irritante



Fácil instalação



Poupança



Recicável

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis

