


URSA PUREONE

Pure 38PN



Painel de lã mineral URSA PUREONE conforme a norma UNE EN 13162, não hidrófila, revestido numa das suas faces por um papel Kraft. Fornecida em painel.

Aplicação recomendada

- Divisórias de placa de gesso.
- Forras de placa de gesso laminado.



14/083/954

DoP 33PU038NK16111

Características	Norma UNE	Valor
Código de designação		MW-EN 13162-T3-WS-MU1
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,038 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Tolerância de espessura	EN 823	T3
Permeabilidade ao vapor (μ)	EN 12806	MU1
Absorção de água a curto prazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Densidade nominal aproximada		15 Kg/m ³
Calor específico aproximado (C_p)		800 J/Kg·K

Painel

Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistencia térmica m ² ·K/W	Ud /pacote	m ² /pacote	pacote /paleta	m ² /paleta
2141172	50	0,60	1,35	1,30	10	8,10	20	259,20
2141174	75	0,60	1,35	2,00	16	12,96	20	162,00



Excelente isolamento térmico



Excelente isolamento térmico



Resistente ao fogo



Não irritante



Fácil instalação



Poupança



Reciclável

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis

