


URSA PUREONE

Pure 40QN



Painel de lã mineral URSA PUREONE conforme a norma UNE EN 13162, não hidrófila, sem revestimento. Fornecida em rolo.

Aplicação recomendada

- Divisórias de placa de gesso.
- Forras de placa de gesso laminado.



16/083/1216

DoP 33PU040NKW16111

Características	Norma UNE	Valor
Código de designação		MW-EN 13162-T2-MU1-WS-AFr4
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,040 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Tolerância de espessura	EN 823	T2
Resistencia específica al paso del aire (r')	EN 29053	AFr4 ≥ 4 kPa·s/m ²
Permeabilidade ao vapor (μ)	EN 12806	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 kg/m ²
Densidade nominal aproximada		15 Kg/m ³
Calor específico aproximado (C_p)		800 J/Kg·K

Rolo

Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistencia térmica m ² ·K/W	Ud /pacote	m ² /pacote	pacote /paleta	m ² /paleta
2140955	45	0,60	16,20	1,10	2	19,44	24	466,56



Excelente isolamento térmico



Excelente isolamento térmico



Resistente ao fogo



Não irritante



Fácil instalação



Poupança



Reciclável

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis

