

URSA PUREONE

Pure 32PP



DoP 33PU032KP16111

Panel de lana mineral URSA PUREONE conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierta con un papel kraft. Suministrada en panel.

Aplicación recomendada

- Fachadas por el interior.



Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP)



09/083/600

Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./Pq	m ² /Pq	Pq /palet	m ² /palet	Rt m ² ·K/W
2131852	101	0,60	1,35	C	6	4,86	12	58,32	3,15
2132848	120	0,60	1,35	C	5	4,05	12	48,60	3,75
2139028	140	0,60	1,35	C	4	3,24	12	38,88	4,35

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	F
Tolerancia en el espesor	EN 823	T3
Resistencia a la difusión del vapor (Z)	EN 12806	Z1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 kg/m ²
Densidad nominal aproximada		30 Kg/m ³
Calor específico aproximado (C _p)		800 J/Kg·K

Código designación
MW-EN 13162-T3-WS-Z1