


URSA PUREONE

Pure 32QP



λ
0,032



Panel de lana mineral URSA PUREONE conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto con un papel kraft. Suministrada en rollo.

Aplicación recomendada

- Fachadas por el interior.
- Bajo cubierta.



DoP 33PU032KP16111



09/083/600

Características	Norma UNE	Valor
Código designación		MW-EN13162-T3-WS-MU1
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,032 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	F
Tolerancia al espesor	EN 823	T3
Transmisión del vapor de agua (μ)	EN 12806	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Densidad nominal aproximada		30 Kg/m ³
Calor específico aproximado (C_p)		800 J/Kg·K

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica m ² ·K/W	Ud /paquete	m ² /paquete	paquete /palet	m ² /palet
2139178	101	1,20	2,70	3,15	1	3,24	18	58,32
2132846	120	1,20	2,70	3,75	1	3,24	18	58,32
2139017	140	1,20	2,70	4,35	1	3,24	18	58,32
2139027	160	1,20	2,70	5,00	1	3,24	18	58,32



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Suave al tacto



Fácil instalación



Ahorro



Reciclable

Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP)

