


# URSA PUREONE

Pure 35QN



Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP)



10/083/672

DoP 33PU035NK16111

Panel de lana mineral URSA PUREONE conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, sin revestimiento. Suministrada en rollo.

## Aplicación recomendada

- Fachadas por el interior
- Cubierta inclinada.
- Aislamiento entre tabiquillos.



| Código  | Espesor mm | Ancho m | Largo m | Dis. | Ud./Pq | m <sup>2</sup> /Pq | Pq /palet | m <sup>2</sup> /palet | Rt m <sup>2</sup> ·K/W |
|---------|------------|---------|---------|------|--------|--------------------|-----------|-----------------------|------------------------|
| 2139540 | 100        | 1,20    | 6,00    | C    | 1      | 7,20               | 18        | 129,50                | 2,85                   |
| 2140220 | 120        | 1,20    | 5,40    | C    | 1      | 6,48               | 18        | 116,64                | 3,40                   |
| 2139011 | 151        | 1,20    | 4,05    | C    | 1      | 4,86               | 18        | 87,48                 | 4,30                   |
| 2136824 | 180        | 1,20    | 3,30    | C    | 1      | 3,96               | 18        | 71,28                 | 5,10                   |
| 2133255 | 200        | 1,20    | 3,00    | C    | 1      | 3,60               | 18        | 64,80                 | 5,70                   |
| 2134764 | 220        | 1,20    | 2,70    | C    | 1      | 3,24               | 18        | 58,32                 | 6,25                   |
| 2140080 | 240        | 1,20    | 2,70    | C    | 1      | 3,24               | 18        | 58,32                 | 6,85                   |

## Características técnicas

|                                               |                      |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Lambda (λ <sub>90/90</sub> )                  | EN 12667<br>EN 12939 | 0,035 W/m·K                      |
| Reacción al fuego (Euroclases)                | EN 13501-1           | A1                               |
| Resistencia específica al paso del aire (r')  | EN 29053             | AFr5<br>≥ 5 kPa·s/m <sup>2</sup> |
| Tolerancia en el espesor                      | EN 823               | T2                               |
| Permeabilidad al vapor de agua (μ)            | EN 12086             | MU1                              |
| Absorción de agua a corto plazo               | EN 1609              | ≤ 1 kg/m <sup>2</sup>            |
| Densidad nominal aproximada                   |                      | 22 Kg/m <sup>3</sup>             |
| Calor específico aproximado (C <sub>p</sub> ) |                      | 800 J/Kg·K                       |

## Código designación

60 a 210 mm: MW-EN 13162-T2-WS-MU1-AFr5

220 a 265 mm: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5