


# URSA PUREONE

Pure 38PN



$\lambda$   
0,038



Panel de lana mineral URSA PUREONE conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto con un papel kraft. Suministrada en panel.

**Aplicación recomendada**

- Tabiques de placa de yeso laminado.
- Medianeras con trasdosado de placa de yeso laminado.



14/083/954

DoP 33PU038NK16111

Características	Norma UNE	Valor
Código designación		MW-EN 13162-T3-WS-MU1
Lambda ( $\lambda_{90/90}$ )	EN 12667 / EN 12939	0,038 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Tolerancia en el espesor	EN 823	T3
Transmisión del vapor de agua ( $\mu$ )	EN 12806	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Densidad nominal aproximada		15 Kg/m <sup>3</sup>
Calor específico aproximado ( $C_p$ )		800 J/Kg·K

Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica m <sup>2</sup> ·K/W	Ud /paquete	m <sup>2</sup> /paquete	paquete /palet	m <sup>2</sup> /palet
2141172	50	0,60	1,35	1,30	10	8,10	20	259,20
2141174	75	0,60	1,35	2,00	16	12,96	20	162,00



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Excelente comportamiento al fuego



Suave al tacto



Fácil instalación



Ahorro



Reciclable

Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP)

