


URSA PUREONE

Pure 40QN



λ
0,040



Panel de lana mineral URSA PUREONE conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, sin revestimiento. Suministrada en rollo.

Aplicación recomendada

- Tabiques de placa de yeso laminado.
- Medianeras con trasdosado de placa de yeso laminado.



16/083/1216

DoP 33PU040NKW16111

Características	Norma UNE	Valor
Código designación		MW-EN 13162-T2-MU1-WS-AFr4
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,040 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Tolerancia en el espesor	EN 823	T2
Resistencia específica al paso del aire (r')	EN 29053	AFr4 ≥ 4 kPa·s/m ²
Transmisión del vapor de agua (μ)	EN 12806	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 kg/m ²
Densidad nominal aproximada		15 Kg/m ³
Calor específico aproximado (C_p)		800 J/Kg·K

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica m ² ·K/W	Ud /paquete	m ² /paquete	paquete /palet	m ² /palet
2140955	45	0,60	16,20	1,10	2	19,44	24	466,56



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Excelente comportamiento al fuego



Suave al tacto



Fácil instalación



Ahorro



Reciclable

Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP)

