



URSA PUREONE

Pure 35QN



Declarações Ambientais
de Produto (DAP) disponíveis



10/083/672

DoP 33PU035NK16111

Painel de lã mineral Ursa PUREONE conforme a norma UNE EN 13162, não hidrófila, sem revestimento,. Fornecida em rolo.

Aplicação recomendada

- Fachadas pelo interior.
- Coberturas inclinadas.
- Isolamento em sótãos.



Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Dis.	Ud./ Pacote	m²/ Pacote	Pacote /paleta	m²/ paleta	Rt m²·K/W
2139540	100	1,20	6,00	C	1	7,20	18	129,50	2,85
2139011	151	1,20	4,05	C	1	4,86	18	87,48	4,30
2136824	180	1,20	3,30	C	1	3,96	18	71,28	5,10
2133255	200	1,20	3,00	C	1	3,60	18	64,80	5,70
2134764	220	1,20	2,70	C	1	3,24	18	58,32	6,25
2140080	240	1,20	2,70	C	1	3,24	18	58,32	6,85

Características técnicas

Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 EN 12939	0,035 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Resistencia específica al paso del aire (r')	EN 29053	AFr5 $\geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$
Tolerância de espessura	EN 823	T2
Permeabilidade ao vapor (μ)	EN 12086	MU1
Absorção de água de curto prazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ kg}/\text{m}^2$
Densidade nominal aproximada		22 Kg/m ³
Calor específico aproximado (C_p)		800 J/Kg·K

Código de designação

60 a 210 mm: MW-EN 13162-T2-WS-MU1-AFr5

220 a 265 mm: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5