

URSA PUREONE

Pure 35QP



Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP)



10/083/656

DoP 33PU035NK16111

Panel de lana mineral URSA PUREONE conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto con un papel kraft. Suministrada en rollo.

Aplicación recomendada

- Cubierta inclinada.
- Fachadas por el interior



Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./Pq	m ² /Pq	Pq /palet	m ² /palet	Rt m ² ·K/W
2133070	120	1,20	5,40	C	1	6,48	18	116,64	3,40
2139013	151	1,20	4,20	C	1	5,04	18	90,72	4,30
2139014	180	1,20	3,60	C	1	4,32	18	77,76	5,10
2133065	200	1,20	3,20	C	1	3,84	18	69,12	5,70
2133066	220	1,20	3,00	C	1	3,60	18	64,80	6,25
2139015	240	1,20	2,70	C	1	3,24	18	58,32	6,85

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,035 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	F
Tolerancia en el espesor	EN 823	T2
Resistencia a la difusión del vapor (Z)	EN 12806	Z1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 kg/m ²
Densidad nominal aproximada		22 Kg/m ³
Calor específico aproximado (C _p)		800 J/Kg·K

Código designación

70 a 210 mm: MW-EN 13162-T2-WS-Z1-AFr5

220 a 265 mm: MW-EN 13162-T2-Z1-AFr5