

URSA PUREONE

Pure 38PN



DoP 33PU038NK16111

Panel de lana mineral URSA PUREONE conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, sin revestimiento. Suministrada en panel.

Aplicación recomendada

- Tabiques de placa de yeso laminado.
- Medianeras con trasdosado de placa de yeso laminado.



Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP)



14/083/954

Panel
|||

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./Pq	m ² /Pq	Pq /palet	m ² /palet	Rt m ² ·K/W
2141172	50	0,60	1,35	C	10	8,10	20	259,20	1,30
2141174	75	0,60	1,35	C	16	12,96	20	162,00	2,00

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,038 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Tolerancia en el espesor	EN 823	T3
Transmisión del vapor de agua (μ)	EN 12806	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 kg/m ²
Densidad nominal aproximada		15 Kg/m ³
Calor específico aproximado (C _p)		800 J/Kg·K

Código designación

40 a 150 mm: MW-EN 13162-T3-WS-MU1

155 a 300 mm: MW-EN 13162-T1-MU1