

# URSA TERRA

## Manta papel MRK 40



Manta de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierta con un papel kraft. Suministrada en rollo.

### Aplicación recomendada:

- Aislamiento entre tabiquillos.
- Aislamiento bajo cubierta.
- Falsos techos de placa de yeso laminado.



DoP 33UGW40KP15091



Características	Norma	Valor
Código designación		MW-EN 13162-T1-Z1
Lambda ( $\lambda_{90/90}$ )	EN 12667 / EN 12939	0,040 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	F
Tolerancia en el espesor	EN 823	T1
Resistencia a la difusión del vapor (Z)	EN 12086	Z1 $S_d = 0,675$ m

### 🌀 Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica $m^2 \cdot K/W$	Ud /paquete	$m^2$ /paquete	paquete /palet	$m^2$ /palet
2062020	60	1,20	12,50	1,50	1	15,00	24	360,00
2141745	80	0,60	11,00	2,00	2	13,20	24	316,80
2062021	80	1,20	11,00	2,00	1	13,20	24	316,80
2062022	100	1,20	8,50	2,50	1	10,20	24	244,80
2062023	100	0,60	8,00	2,50	2	9,60	24	230,40
2062024	120	1,20	6,50	3,00	1	7,80	24	187,20
2062025	140	1,20	5,50	3,50	1	6,60	24	158,40
2139094	160	1,20	5,50	4,00	1	6,60	24	158,40
2062028	180	1,20	4,50	4,50	1	5,40	24	129,60
2062029	200	1,20	4,50	5,00	1	5,40	24	129,60
2062030	220	1,20	3,50	5,00	1	4,20	24	100,80
2139095	240	1,20	3,75	6,00	1	4,50	24	108,00
2139093	260	1,20	3,50	6,50	1	4,20	24	100,80

Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) en [www.ursa.es/archivo/?type=dap](http://www.ursa.es/archivo/?type=dap)



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Fácil instalación



Ahorro



Reciclable